



EIGENSCHAPPEN

- Eénzijdig zelfklevende polyethyleenband
- Versterkt met draden
- Gesloten cellen
- Hoge weerstand tegen veroudering
- Weekmakervrij
- Verenigbaar met silicone, thiokol of andere voegmassa's
- Bestand tegen zoutwater, chemicaliën, zeep- en wasproducten

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor aluminium, PVC en houten ramen.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Densiteit: DIN 53420	33 kg/m ³
Drukweerstand: DIN 53577	30%: 0,05 N/mm ² 50%: 0,12 N/mm ² 70%: 0,25 N/mm ²
Wateropname: DIN 53428	Na 7 dagen: 0,7% Na 28 dagen: 0,8%
Waterdampdoorlaatbaarheid bij dikte 2 mm: DIN 53122	1,8 g/m ² per 24 u
Scheurvastheid: DIN 53575	Lengte: 2,9 N/mm Dwars: 2,0 N/mm
Rek, uitzetting: DIN 53571	Lengte: 176% Dwars: 168%
Temperatuurbestendigheid	-80°C - +100°C

VERPAKKING EN AFMETINGEN		
Afmeting	Verpakking	Kleur
PARAPLAST NORMAL		
9 x 2 mm	48 x 50 m/doos	grijs
9 x 3 mm	40 x 50 m/doos	grijs
9 x 4 mm	26 x 50 m/doos	grijs
9 x 5 mm	48 x 50 m/doos	grijs, wit
12 x 5 mm	36 x 50 m/doos	grijs
25 x 10 mm	40 x 5 m/doos	grijs
PARAPLAST SUPER		
9 x 2 mm	26 x 100 m/doos	grijs, wit
9 x 3 mm	20 x 100 m/doos	grijs, wit
9 x 4 mm	16 x 100 m/doos	grijs, wit
9 x 5 mm	22 x 50 m/doos	grijs, wit
9 x 6 mm	21 x 50 m/doos	grijs
9 x 9 mm	25 x 25 m/doos	grijs
10 x 10 mm	20 x 25 m/doos	grijs
12 x 2 mm	20 x 100 m /doos	grijs
12 x 3 mm	16 x 100 m/doos	grijs
12 x 4 mm	12 x 100 m/doos	grijs
15 x 3 mm	12 x 100 m/doos	grijs, wit

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.