

**VLASTNOSTI**

- Vynikající odolnost vůči UV záření
- Vodotěsnost od 30% komprese
- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Pěnová páska z PVC
- Polouzavřené buňky
- Jednostranně samolepicí
- Dobrá odolnost proti proudění, kyselinám, minerálním olejům, alkoholu, alkalickým kapalinám a vodě.
- Průměrná odolnost proti benzínu a koncentrovaným alkalickým kapalinám
- Uzavřené buňky

APLIKACE

- Tmelení spáry mezi stěnou a rámem.
- Těsnění mezi příčkou a podlahou nebo stěnou.
- Používá se jako výplňový materiál.

SPECIFIKACE

Tahová pevnost (N/mm ²)	≥ 0.15 (DIN 53571)
% Prodloužení při přetržení: DIN 53571	≥ 120
Odolnost proti roztržení: DIN 53515 (N/mm)	≥ 0.80
Zbytkový tlak-deformační poměr: DIN 53572 (%)	≤ 45
Vodotěsnost	≥ 30% compression
Tvrdość Shore 00	20 - 40
Plná konečná pevnost (hodiny)	0.125
Absorpce vody	≤ 30%
Teplota zpracování	-30°C - 60°C
Trvanlivost neporušeného výrobku	12 měsíců

BALENÍ A BARVA

Šedá
9 x 10 mm : 6 x role 75M/krabice - 150 jednotky/paleta
15 x 10 mm : 6 x role 50M/krabice - 150 jednotky/paleta
15 x 15 mm : 6 x role 35M/krabice - 150 jednotky/paleta

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."