

**VLASTNOSTI**

- Vysoká přilnavost.
- Černá polyethylenová pěna s dvojitým lepidlem (uzavřené buňky)
- Chráněno vložkou
- Odolný vůči vodě, čisticím prostředkům, alkoholu, alifatickým rozpouštědlům a některým aromatickým rozpouštědlům.

**APLIKACE**

- Lepení spojů drobného dřeva

**SPECIFIKACE**

Plná konečná pevnost (hodiny)	0.1
Adheze: AFERA 4001	23°C: > 25 N/25 mm 70°C: > 5 N/25 mm
Statická smyková pevnost 25x25mm - 1KG na nerezové oceli (FTM8): hodiny	± 1000 hodin
Soudržnost: AFERA 4012	23°C: > 90 N 70°C: > 25 N
Protahitelnost: DIN 53455	MD 14 N/15 mm CD 10 N/15 mm
Tah až k prasknutí: DIN 53455	MD 350 % CD 350 %
Teplota zpracování	> +10°C
Teplotní odolnost	-40°C - +100°C
Trvanlivost neporušeného výrobku	24 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +15°C až +25°C.

**BALENÍ A BARVA**

Černá
12 mm : 26 x role 66M/krabice - 650 jednotky/paleta
19 mm : 16 x role 66M/krabice - 400 jednotky/paleta
25 mm : 12 x role 66M/krabice - 300 jednotky/paleta
30 mm : 10 x role 66M/krabice - 250 jednotky/paleta

**NÁVOD K POUŽITÍ****Příprava**

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- V případě potřeby odmastěte přípravkem Parasilico Cleaner, MEK, lihem, etanolem.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."