

**VLASTNOSTI**

- S nízkým zápachem
- Neobsahuje žádné těkavé organické látky
- Zlepšuje přilnavost parketového lepidla k potěru.
- Bez rozpouštědel a vody
- Blokuje zbytkovou vlhkost v potěru
- dvousložkový základní nátěr proti vlhkosti a přilnavosti na bázi epoxidu

APLIKACE

- Vhodný jako základní nátěr pro lepidlo na absorbující podklady, jako jsou cementové potěry, betonové podlahy a suché anhydritové potěry (<0,5% zbytková vlhkost).
- Vhodný jako základní nátěr pro lepidlo na neabsorbující povrchy, jako jsou keramické dlaždice a přírodní kámen.
- Vhodný jako základní nátěr při podlahovém vytápění, pokud je potěr suchý.
- Může být použit jako syntetický opravný tmel na trhliny a praskliny (≤ 20 mm) ve vyrovnávací vrstvě, pokud je smíchán s jemným suchým pískem.
- Vhodné jako vlhkostní bariéra u cementových potěrů a betonu s reziduálním obsahem vlhkosti až 5% (měřeno karbidovým vlhkostním metrem).

SPECIFIKACE

Hustota (g/ml)	1.17
Konzistence	Tekutý
Poměr směsi	2:1
Teplota zpracování	$> +10^{\circ}\text{C}$
Suchý na prach / (lehce) pochůzný	15 h
Pokládání podlahy (hodina)	Min. 15 - max. 48
Systém vytvrzování	Tuhne chemickou reakcí
VOC	0 g/l
Viskozita (mPa.s, Brookfield)	600
Trvanlivost neporušeného výrobku	12 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě $+10^{\circ}\text{C}$ až $+25^{\circ}\text{C}$.

BALENÍ A BARVA

kanistr + plechovka 2x 7,5l - 48 jednotky/paleta

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být pevný, dostatečně odolný a čistý, bez prachu a mastnoty.
- Hladké podklady je vhodné zdrsnit, aby se zvětšila kontaktní plocha.
- Případné trhlinky nebo praskliny je nutné opravit syntetickým maltou, kterou lze získat smícháním Hydroblockeru 2K s křemenným pískem (poměr 1/6).
- Při podlahovém vytápění musí být potěr pevný, kompaktní, dostatečně suchý a není náchylný k vzlínání vlhkosti.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Anhydritové potěry musí být dostatečně suché (<0,5 % vlhkosti) a jemně broušené.

použít

Míchání komponent

- Smíchejte (pomocí mechanického míchačky na nízké otáčky) 2 komponenty ve správném poměru míchání.
- Před dalším zpracováním počkejte 5 minut, aby se komponenty mohly prolínout. To přispěje k dosažení optimálního výsledku.
- Hydroblocker 2K se nesmí ředit.
- Pozor: Po uplynutí doby použitelnosti (30-40 min.) může teplota stoupnout až na 70-80 °C a vést k gelifikaci produktu.

Aplikace jako primer (pro zlepšení přilnavosti potěru)

- Naneste rovnoměrně 1 vrstvu Hydroblocker 2K na potěr válečkem nebo štětcem.
- U vysoce savých potěrů může být nutná 2. vrstva po minimálně 15 hodinách schnutí.
- Potěr musí být dostatečně nasycen. Při správném nanesení se vytvoří jednotná fólie, která podporuje přilnavost lepidla na povrchu potěru.
- Vyhněte se nanášení nadměrného množství produktu.
- Podlaha musí být položena do 15 až 48 hodin. Doba čekání může být prodloužena až na 7 dní, pokud je primer vysypán pískem.

Aplikace jako hydroizolační vrstva (pro blokování zbytkové vlhkosti) na savý potěr.

- Naneste rovnoměrně 2 vrstvy Hydroblocker 2K na potěr válečkem nebo štětcem s intervalem minimálně 15 hodin (v rozmezí maximálně 48 hodin).
- Potěr musí být dostatečně nasycen. Při správném nanesení se vytvoří jednotná fólie, která blokuje zbytkovou vlhkost a podporuje přilnavost lepidla na povrchu potěru.
- Vyhněte se nanášení nadměrného množství produktu.
- Stěny kolem potěru je také vhodné ošetřit 1 vrstvou Hydroblocker 2K do výšky 5 - 6 cm.
- Podlaha musí být položena do 15 až 48 hodin. Doba čekání může být prodloužena až na 7 dní, pokud je primer vysypán pískem.

Spotřeba

- Spotřeba jako penetrační primer: $\pm 6 \text{ m}^2/\text{litr}$ (1 vrstva)
- Spotřeba jako hydroizolační vrstva: $\pm 3 \text{ m}^2/\text{litr}$ (2 vrstvy)

Dokončit

- Pro lepení parket použijte 1-komponentní hybridní polymerepoxi Parabond Parquet nebo 2-komponentní lepidlo Paracol Parquet 2C PU.

Čistý

- Nehotový produkt lze odstranit acetone
- Po vytvrzení odstraňte produkt co nejvíce mechanicky.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

POZOR

- Nevhodné pro venkovní použití.
- Není vhodné jako vlhkostní bariéra proti vztlínající vlhkosti. V tomto případě použijte Hydroblocker 3K.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Nepoužívejte na nedostatečně suchou anhydritovou potěru (> 0,5% vlhkosti, měřeno karbidovou sondou) pro zabránění "hnilobě" potěru.
- Nevhodný pro přímou aplikaci vodouředitelných lepidel, jako je Paracol Universal Flooring. V tomto případě výrobek naneste, napískujte a poté aplikujte DL Egaline nebo DL Maxi Egaline.
- Vhodné pro použití s podlahovým vytápěním, nesmí se však aplikovat jako hydroizolace na nevyschlé potěry nebo v případě vzestupné vlhkosti.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."