

**VLASTNOSTI**

- Vysoká přilnavost.
- Oboustranná samolepicí montážní páska
- Lepidlo Mirofix je neutrální a nepoškozuje lak ani stříbření zrcadla.
- Chráněno PE potaženou krycí fólií ze silikonovaného papíru
- Dobrá odolnost proti vlhkosti a chemikáliím
- Velmi vysoká smyková pevnost
- Velmi vysoká počáteční adhezní síla
- Na obou stranách potaženo tlakem citlivým lepidlem na bázi pryže

APLIKACE

- Může být použit jako lepidlo na zrcadla bez pomoci pastových lepidel.
- Velmi dobrá přilnavost k kovu, sklu, zrcadlům, HPL, fasádním panelům, plastům,...
- Připevňování držáků, kabelových svorek, zpětných zrcátek, rámu, dekorací,...
- Mirofix 3,2 x 12 mm je součástí systému Parabond Panel. Přispívá k počáteční přilnavosti fasádního panelu a zajišťuje optimální tloušťku lepidla.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	PE pěna s uzavřenými buňkami
Plná konečná pevnost (hodiny)	24
180° odtrhová pevnost na nerezové oceli po 20 min. (FTM1): N/25mm	3,2mm: >17; 1,6mm: >20; 0,8mm: >15
Statická smyková pevnost 25x25mm - 1KG na nerezové oceli (FTM8): hodiny	> 1000
Teplota zpracování	+15°C - +30°C
Teplotní odolnost	-40°C - +70°C
Trvanlivost neporušeného výrobku	24 měsíců

BALENÍ A BARVA

Bílá, Černá
0,8 x 12 mm : 26 x role 66M/krabice - 650 jednotky/paleta
0,8 x 19 mm : 16 x role 66M/krabice - 400 jednotky/paleta
1,6 x 12 mm : 26 x role 33M/krabice - 650 jednotky/paleta
1,6 x 19 mm : 16 x role 33M/krabice - 400 jednotky/paleta
3,2 x 12 mm : 26 x role 33M/krabice - 624 jednotky/paleta
3,2 x 12 mm : 26 x role 33M/krabice - 624 jednotky/paleta
3,2 x 19 mm : 16 x role 33M/krabice - 384 jednotky/paleta

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- V případě potřeby odmastěte přípravkem Parasilico Cleaner, MEK, lihem, etanolem.
- Podklad musí být rovný, aby byla zajištěna úplná přilnavost pásy.

použit

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

ZRCADLO

- Mirofix nanášíte výhradně vertikálně a nepřerušovaně na zadní stranu zrcadla.
- Pro správné umístění a délku pásky zohledněte rozměry a hmotnost zrcadla. Minimální množství pásky je 40 cm² na 1 kg zrcadla, ve pruzích symetricky rozložených po celé ploše zrcadla.
- Pásku pevně přitlačte válečkem (minimální tlak 2 kg na 25 mm).
- Odstraňte krycí fólii a zrcadlo umístěte, případně pomocí sacího zařízení. Použijte vidlicové podložky pro přesné umístění zrcadla.
- Zrcadlo pevně přitlačte ke stěně v oblasti pásků Mirofix. Poté již není možné zrcadlo přemístit.
- Těžká zrcadla podporujte po dobu 24 hodin.

FASÁDNÍ PANEL

- Mirofix je součástí systému Parabond Panel. Obecné pokyny k montáži naleznete v [brožuře](#).
- Mirofix nanášíte výhradně vertikálně a nepřerušovaně na nosnou konstrukci.
- Pro správné umístění a délku pásky zohledněte rozměry nosníků, rozměry panelů a potřebný prostor vedle pásky pro lepidlo (min. 2 cm), aby při přitlačení panelu lepidlo nevniklo mezi pásku a panel.
- Pásku pevně přitlačte válečkem (minimální tlak 2 kg na 25 mm).
- Krycí fólii odstraňte až po nanesení lepidla.
- Panel umístěte pomocí sacího zařízení a případně vidlicových podložek, distančních klínů nebo horizontální nastavitelné lišty. Jakmile panel přijde do kontaktu s páskou, nelze jej přemístit.
- Panel pevně přitlačte v oblasti pásků Mirofix během předepsané otevřené doby lepidla.

POZOR

- Vždy aplikujte na rovný podklad. Nerovné povrchy (např. spáry v obkladech) mohou způsobit odlepení pásky.
- Lepivá vrstva pásky je citlivá na tlak. Čím pevněji je přitlačena, tím lepší je přilnavost.
- Nepoužívejte na prašných podkladech, jako je omítka nebo neošetřená malta.
- Doporučuje se nejprve provést zkoušku přilnavosti na každém podkladu.
- Nepoužívejte na podkladech obsahujících změkčovadla (bitumen, silikon).
- Pro upevnění zrcadel větších než 70×70×0,4 cm použijte Paracol Miroseal MS.

TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ A KVALITATIVNÍ OZNAČENÍ

Testováno společností SHR podle BRL4101-7 a uvedeno v certifikátu KOMO č. 21184/25 pro lepení fasádních panelů.



Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."