

**VLASTNOSTI**

- Konstrukční lepidlo ve formě mastiku
- Na vodní bázi
- Vysoká konečná pevnost
- S plnicími vlastnostmi.
- Okamžitá přilnavost: upevnění bez hřebíků nebo šroubů
- S nízkým zápachem
- Bez rozpouštědel

APLIKACE

- Lepení a spojování prvků z polystyrenu nebo expandovaného polyuretanu.
- Lepení na beton, zdivo, omítku, dřevo, kov, PVC...

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Syntetická emulze elastomeru ve vodě
Hustota (g/ml)	1.65
Konzistence	pasta
Teplotní odolnost	-25°C - +70°C
Otevřená doba při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu	13 - 18 minut
VOC	< 50 g/l
Tahová pevnost dřevo/dřevo při 20°C (kg/cm ²)	45
Trvanlivost neporušeného výrobku	15 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

BALENÍ A BARVA

25 x kazeta 310ML/krabice - 1200 jednotky/paleta

Bílá

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- V případě potřeby odmastěte přípravkem Parasilico Cleaner, MEK, lihem, etanolem.
- Použivatel by si mal sám skontrolovat vhodnost výrobku pro svou aplikaci. V případě potřeby se obraťte na náš technický servis.

použit

- Nanášejte v pramenech nebo blocích na materiál nebo podklad.
- Stlačte lepený materiál do správné polohy.
- Změna polohy je možná po dobu 30 minut.
- Těžké materiály s hmotností vyšší než 8 kg/m³ je nutné podepřít po dobu 8 až 15 hodin.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Dobré pevnosti lepidla je dosaženo po 1 hodině, ale před vystavením povrchu tahovým silám je nutné počkat 24 až 48 hodin.

Čistý

- Pro vytvrzení lze nářadí, povrchy a nevytvrzené zbytky čistit vodou.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ A KVALITATIVNÍ OZNAČENÍ

- Francouzská emisní třída VOC A+



Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."