

**VLASTNOSTI**

- Jednosložkové lepidlo
- Velmi dobrá zpracovatelnost
- Na vodní bázi
- Silné a rychlé lepení, i na nepropustné podlahové krytiny.
- Odolné proti odlupování.
- Neškodný pro zdraví uživatele i konečného uživatele.
- Nehořlavý
- Bez rozpouštědel

**APLIKACE**

- Pro jak absorbuje, tak i neabsorbuje podklady.
- Lepení horizontálních flexibilních podlahových krytin.
- Lepení LVT (luxury vinyl tiles) a VCT (polovinýrté vinylové podlahové dlaždice), homogenní a heterogenní PVC podlahové krytiny v pásích, linolea, koberců, korku.
- Vhodné pouze pro vnitřní použití.
- Vhodné pro použití na podlahách s podlahovým topením a chlazení podlahy (obnovitelný systém) (v závislosti na schválení výrobce podlahy), pokud je aplikováno plošně pomocí zubaté hladítka.

**SPECIFIKACE**

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povaha produktu                                         | Akrylátová disperze                                                                                     |
| Hustota (g/ml)                                          | 1.24                                                                                                    |
| Konzistence                                             | pasta                                                                                                   |
| Teplota zpracování                                      | +15°C - +35°C                                                                                           |
| Pochozí po                                              | 24 h                                                                                                    |
| Uvedení do provozu                                      | Po 72 hodin                                                                                             |
| Doba čekání                                             | 20 minut                                                                                                |
| Otevřená doba při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu | 40 minut                                                                                                |
| Trvanlivost neporušeného výrobku                        | 15 měsíců                                                                                               |
| Skladovací podmínky                                     | Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo. |

**BALENÍ A BARVA**

**kýbl 14kg - 33 jednotky/paleta**  
Bílá

**NÁVOD K POUŽITÍ****Příprava**

- Podklad musí být trvale suchý, čistý a zbavený prachu, barvy, volných částic. a musí být odolný vůči tlaku a tvaru. Zkontrolujte, zda podklad odpovídá platným normám a technickým předpisům.
- V závislosti na povrchu, krytině a zatížení použijte DL Egaline Primer a DL Egaline, zejména na nesavém povrchu. Vyrovnávací vrstva musí být minimálně 2 mm silná. Nechte důkladně vyschnout.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

## **použít**

### **Na savých podkladech: metoda lepení vlhkou na vlhkou**

- Lepidlo rovnoměrně naneste na podklad pomocí vhodné stěrky. Naneste pouze tolik lepidla, kolik ho dokážete položit během otevřené doby (40 minut).
- Po krátké čekací době 20 minut položte podlahovou krytinu. Pokud je lepidlo na povrchu zaschlé, bude jeho lepivost již velmi nízká.
- Po položení celou plochu podlahové krytiny přitlačte, abyste zajistili rovnoměrné rozložení lepidla na rubové straně a zabránili vniknutí vzduchu pod podlahovou krytinu. Čelní hrany, nerovné spoje a případné deformace podlahové krytiny zatěžte nebo převalujte.
- Po 20 minutách od položení znovu přetřete celou podlahovou krytinu, zejména ve spojích a po stranách.

### **Na neabsorbujících podkladech: metoda kontaktního lepení**

- Položte podlahovou krytinu mokrou a přitlačte ji.
- Okamžitě zvedněte podlahovou krytinu a nechte ji a podklad odvětrat po dobu více než 20 minut, dokud se nevytvoří tekutá lepivost (test prstem).
- Podlahovou krytinu znovu položte, převalujte a přitlačte.

## **Spotřeba**

- Podlahová krytina s hladkým rubem: +/- 240 g/m<sup>2</sup>, zubování lepicího hřebene A1
- Podlahová krytina s nerovným rubem: +/- 285 g/m<sup>2</sup>, zubování lepicího hřebene A2
- Podlahová krytina s hrubým rubem: +/- 350 g/m<sup>2</sup>, zubování lepicího hřebene B2

## **Čistý**

- Pro vytvrzení lze nářadí, povrchy a nevytvrzené zbytky čistit vodou.

## **ZABEZPEČENÍ**

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

## **POZOR**

- Nanášejte pouze na povrchy chráněné proti vzestupné vlhkosti.
- Doba čekání a otevřený čas závisí na několika faktorech. Časy jsou kratší při vyšších teplotách a nižší vlhkosti. Časy jsou delší při nižších teplotách, vyšší vlhkosti a na površích s nízkým nasáváním.

## **TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ A KVALITATIVNÍ OZNAČENÍ**

- GEV Emicode EC1plus štítek: Velmi nízké emise VOC
- Francouzská emisní třída VOC A+



Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."