

**VLASTNOSTI**

- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Jednostranně samolepicí
- Kompatibilní se silikonovými, thiokolovými nebo jinými spárovacími hmotami.
- Odolnost vůči slané vodě, chemikáliím, mýdлу a čistícím prostředkům
- Uzavřené buňky
- Bez ftalátů

APLIKACE

- Vhodné pro hliníková, PVC a dřevěná okna.

SPECIFIKACE

Plná konečná pevnost (hodiny)	0.033
Tlaková pevnost: DIN 53577	30%: 0,05 N/mm ² 50%: 0,12 N/mm ² 70%: 0,25 N/mm ²
Propustnost vodní páry při tloušťce 2 mm: DIN 53122 (za 24 hodin)	1.8 g/m ²
Odolnost proti trhání: DIN 53575	Délka: 2,9 N/mm Příčný: 2,0 N/mm
Prodloužení za zatížení: DIN 53571	Délka: 176% Příčný: 168%
Absorpce vody	Na 7 dagen: 0,7%, na 28 dagen: 0,8% (DIN 53428)
Teplotní odolnost	-80°C - +100°C
Trvanlivost neporušeného výrobku	12 měsíců

BALENÍ A BARVA

Šedá
9 x 2 mm : 26 x role 5X 20M/krabice - 650 jednotky/paleta
9 x 3 mm : 20 x role 5X 20M/krabice - 500 jednotky/paleta
9 x 4 mm : 16 x role 5X 20M/krabice - 400 jednotky/paleta
9 x 5 mm : 22 x role 5X 10M/krabice - 550 jednotky/paleta
15 x 2 mm : 12 x role 5X 20M/krabice - 600 jednotky/paleta
15 x 3 mm : 12 x role 5X 20M/krabice - 300 jednotky/paleta
20 x 3 mm : 8 x role 5X 30M/krabice - 400 jednotky/paleta
30 x 5 mm : 32 x role 10M/krabice - 800 jednotky/paleta
40 x 3 mm : 4 x role 5X 30M/krabice - 120 jednotky/paleta

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."