

**VLASTNOSTI**

- Velmi dobrá zpracovatelnost
- S nízkým zápachem
- Rychle schnoucí.
- Základní nátěr na vodní bázi
- Zpevňuje také cementové potěry (mazaniny).
- Bez rozpouštědel

APLIKACE

- Může být použito na absorpční podklady a dlaždice.
- Vhodné jako primér pro optimální přilnavost parketového lepidla a disperzního lepidla pro flexibilní podlahy.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Akrylátová disperze
Hustota (g/ml)	1.02
Doba schnutí (v závislosti na tloušťce vrstvy a atmosférických podmínkách)	2 až 24 hodin
Teplota zpracování	+15°C - +25°C
Systém vytvrzování	Fyzické sušení
Trvanlivost neporušeného výrobku	12 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +15°C až +25°C.

BALENÍ A BARVA

kanistr 5l - 120 jednotky/paleta

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- Před použitím protřepejte.

použit

- Primer naneste v jedné vrstvě pomocí válečku nebo štětce.
- Nechte úplně zaschnout před aplikací parketového lepidla. Doba schnutí je mezi 2 a 24 hodinami, v závislosti na podmínkách.
- Primer zasychá odpařováním vody.

Spotřeba

100 - 200 ml/m² (5 - 10 m²/l)

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

Čistý

- Pro vytvrzení lze nářadí, povrchy a nevytvrzené zbytky čistit vodou.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

POZOR

- Nevhodné pro venkovní použití.
- Nanášejte pouze na povrchy chráněné proti vzestupné vlhkosti.
- Není vhodné jako vlhkostní bariéra proti vztlínající vlhkosti. V tomto případě použijte Hydroblocker 3K.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."