

**VLASTNOSTI**

- Velmi vysoká počáteční přilnavost ('high tack')
- Oboustranná samolepicí transparentní akrylová pěnová páska (tloušťka 1 mm)
- S vložkou z červené PE fólie
- Velmi silná a trvalá přilnavost
- Dobrá přilnavost v kombinaci s mnoha plasty
- Odolnost vůči rozpouštědlům, vlhkosti, UV záření a teple.

APLIKACE

- Vhodný pro vnitřní i vnější použití.
- Přilnavý na mnoho druhů povrchů, jako jsou kov, dřevo, sklo, plasty...
- Alternativa k trvalým upevňovacím prostředkům jako jsou kapalné lepidla, svařování, nýty...
- Automobilový průmysl: upevňování vnějšího obložení a ozdobných lišt na karoserii, montáž emblémů a zpětných zrcátek, přilepování vyvažovacích hmot na kola.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Akryláty
Hustota (g/ml)	1
Tahová pevnost (N/mm ²)	0.69 (ASTM D897 (>24h))
Smýkáací pevnost: ASTM D1002 (po 24 hodinách)	0.48 N/mm ²
Treksterkte: ASTM D897 (na 24 u)	0.69 N/mm ²
Teplota zpracování	+10°C - +30°C
Teplotní odolnost	-40°C - +90°C (+150 po dobu 4 hodin)
Odolnost proti odlupování: ASTM D3330 (>24h) (180°)	26.50 N/25 mm
Trvanlivost neporušeného výrobku	24 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +15°C až +25°C.

BALENÍ A BARVA

Průhledný
12 mm : 68 x role 33M/krabice - 680 jednotky/paleta
19 mm : 43 x role 33M/krabice - 430 jednotky/paleta

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- V případě potřeby odmastěte přípravkem Parasilico Cleaner, MEK, lihem, etanolem.
- Použivatel by si mal sám skontrolovat vhodnost výrobku pro svou aplikaci. V případě potřeby se obraťte na náš technický servis.

použit

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Silně přitlačte substráty, abyste dosáhli maximální síly lepidla.
- Vlastnosti produktu se mohou měnit v závislosti na složení substrátů, nečistotách v nebo na substrátech, podmínkách skladování, podmínkách prostředí během aplikace...

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."