

**VLASTNOSTI**

- Vynikající odolnost vůči UV záření
- Polotekutá bitumenová střešní stěrka
- Vysoká odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům.
- Vytužený syntetickými vlákny.
- Prodlužuje životnost
- Vysoká odolnost vůči atmosférické zátěži

APLIKACE

- Oprava, pokládka a údržba stávajících bituminových střešních krytin, vláknocementových desek a betonu.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Bitumen s vláknovým zesílením, přísadami a rozpouštědly.
Hustota (g/ml)	1.02
Konzistence	Tekutá pasta
Viskozita	7.500 - 11.500 mPa.s (Haake 25°C)
Doba schnutí (v závislosti na tloušťce vrstvy a atmosférických podmínkách)	24 hodiny
Teplota zpracování	-5°C - +35°C
Obsah sušiny	±70%
Trvanlivost neporušeného výrobku	36 měsíců
Skladovací podmínky	Přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +30°C.

BALENÍ A BARVA**sud 25l - 22 jednotky/paleta**

Černá

plechovka 5l - 120 jednotky/paleta

Černá

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- Odstranění mastnoty a rzi z kovů zkorodovaných korozií. Pokud je střecha ve špatném stavu nebo již vykazuje úniky, je nutné ji nejprve utěsnit pomocí Pararroof Renovation.
- Důkladně promíchejte výrobek.
- Odstranit zelené řasy tvrdým kartáčem.
- Řešení stárnutí střechy: otevřené bubliny otevřete a uzavřete Pararroof Cold Glue. Trhliny zalepte Pararroof Bitumen nebo Pararroof Super.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

primer

- Na silně absorbující nebo velmi prašné povrchy (beton, omítka atd.) nejprve aplikujte základní nátěr Pararoom Quick Primer (doba schnutí 30 minut).

použit

- Pro maximální ochranu naneste ve 2 vrstvách. Druhou vrstvu naneste až po úplném zaschnutí první vrstvy (po cca 24 hodinách, v závislosti na teplotě a povětrnostních podmínkách).
- Nanášejte štětcem nebo válečkem.

Spotřeba

0,4 l/m² na vrstvu

Čistý

- Čistit nářadí bílým terpentínem.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

POZOR

- Neaplikujte na příliš horké podklady.
- Během schnutí nesmí nanesené vrstvy navlhnout, aby se zabránilo vzniku trhlin.
- Nepoužívejte na střechy vystavené pěšímu provozu.
- Druhou vrstvu naneste až po úplném vytvrzení první vrstvy.
- Pro optimální a dlouhodobou ochranu proti stárnutí vlivem slunečního záření lze po úplném vytvrzení renovační vrstvy nanést povrchovou úpravu na bázi Pararoom Reflex.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."