

**VLASTNOSTI**

- Velmi dobrá zpracovatelnost
- Lze aplikovat na suché a mírně vlhké povrchy
- Ochranná hydrofobní kapalina.
- Vhodné pro porézní minerální podklady jako je cement, beton, zdivo...
- Tvoří parotěsnou a vodoodpudivou vrstvu

APLIKACE

- Vhodný pro použití v nejnáročnějších podmínkách.
- Ochrana základů, zapuštěných konstrukcí a ocelových trámů proti podzemní vodě.
- Vhodný pro venkovní použití.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Asfalt & Rozpouštědla
Hustota (g/ml)	0.89
Konzistence	Tekutý
Viskozita	80 - 155 mm ² /s (Ubbelohde)
Doba schnutí (v závislosti na tloušťce vrstvy a atmosférických podmínkách)	24 hodiny
Teplota zpracování	0°C - +35°C
Obsah sušiny	±50%
Trvanlivost neporušeného výrobku	36 měsíců
Skladovací podmínky	Přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +30°C.

BALENÍ A BARVA**sud 25l - 22 jednotky/paleta**

Černá

plechovka 5l - 120 jednotky/paleta

Černá

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být pevný, dostatečně odolný a čistý, bez prachu a mastnoty.
- Odstraňte stojatou vodu, vodní film nebo kapky. Nejlepšího přilnutí dosáhnete na suchém povrchu, podklad však nemusí být zcela suchý.
- Důkladně promíchejte výrobek.
- Výplň dutin a nerovností cementovou maltou pro získání hladké a rovné povrchové úpravy.

použit

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Pro maximální ochranu naneste ve 2 vrstvách. Druhou vrstvu naneste až po úplném zaschnutí první vrstvy (po cca 24 hodinách, v závislosti na teplotě a povětrnostních podmínkách).
- Nanášejte štětcem.

Spotřeba

První vrstva 0,67 l/m² a druhá vrstva 0,4 l/m², s výjimkou kovu, kde by mělo být nanášeno 0,4 l/m² na vrstvu.

Čistý

- Čistit nářadí bílým terpentínem.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."