

VLASTNOSTI

- Plasto-elastický jednokomponentní akrylátový malířský tmel
- Zrnitá struktura
- Přetíratelné po vytvrzení
- Odolný proti dešti po 1 hodině
- Bez rozpouštědel a ftalátů
- Vysoká odolnost proti stárnutí, povětrnostním vlivům, vysokým a nízkým teplotám

**APLIKACE**

- Těsnění spár a štěrbin mezi dřevěnými trámy ve dřevěných stavbách (srubech).
- Těsnění a vyplňování trhlin a prasklin.
- Vhodné pro všechny porézní podklady (dřevo, kámen, beton, omítka...), kov a keramické dlaždice.
- Vhodný pro vnitřní i vnější použití.
- Vhodné pouze pro utěsňování spár s malým pohybem.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Akrylátová disperze
Hustota (g/ml)	1.54
Konzistence	pasta
Teplota zpracování	+5°C - +40°C
Teplotní odolnost	-40°C - +80°C
Systém vytvrzování	Odpařování vody
Rychlost vytvrzení při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu (mm, po 24 hodinách)	0.5
Vývoj při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu (min.)	45
Tvrdost Shore A: ISO 868	10
Maximální přípustné deformace: ISO 11600	12.5%
Modul při 100% prodloužení: ISO 8339 (N/mm ²)	0.03
% Prodloužení při přetržení: ISO 8339	400
Trvanlivost neporušeného výrobku	15 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

BALENÍ A BARVA**20 x klobása 600ML/krabice - 900 jednotky/paleta**

Bílá, RAL9001 Krémově bílý, Buk, Hlinovo hnědá, RAL8028 Terakotová hnědá

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Během zpracování a vytvrzení je důležitá dobrá ventilace.
- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.
- V případě potřeby odmastěte přípravkem Parasilico Cleaner, MEK, lihem, etanolem.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Použivatel by si mal sám skontrolovat vhodnost výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.

primer

- Jako základní nátěr lze část výrobku zředit vodou.

použit

- Naneste produkt z tuby nebo fóliového balení pomocí ručního nebo pneumatického tmelícího pistole.
- Rozměr a tvar spáry jsou velmi důležité. Vyhněte se tenkým spárám.
- Nesnažte se spoj tepelně, mechanicky nebo chemicky namáhat, dokud není vytvrzování zcela dokončeno.

Dokončit

- Uhladte před vytvarováním spár stěrku Perfect Joint Tool nebo stěrku na stěrku navlhčenou vodou.

Čistý

- Pro vytvrzení lze nářadí, povrchy a nevytvrzené zbytky čistit vodou.

Opravit

K tomu je určen stejný materiál.

Malovat

- Přetíratelné po vytvrzení většinou vodou a rozpouštědly založenými barvami. Doba vytvrzení závisí na velikosti spáry.
- Po více než 48 hodinách musí být povrch před přetřením nejprve vyčištěn.
- Vzhledem k velké rozmanitosti dostupných typů barev se doporučuje předem otestovat kompatibilitu tmelu/lepidla a barvy.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.


POZOR

- Nevhodné pro trvalé ponoření
- Nevhodné pro použití na bitumenový podkladech.
- Nevhodné pro použití na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nevhodné pro spáry v zasklení.
- Tmel se vytvrzuje odpařováním vody. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu se odpařování a tedy i vytvrzování zpomaluje.
- Nezpracovávejte v případě hrozby deště a mrazu.
- Nevhodné pro dilatační spáry (roztahné spáry).
- Vyhněte se veškerému kontaktu s vodou (deštěm nebo jinými formami) po dobu 2 hodin po nanesení hydroizolačního produktu, abyste zabránili jeho vymývání.
- Není vhodné pro použití na skle.

TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ A KVALITATIVNÍ OZNAČENÍ

- Francouzská emisní třída VOC A+

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."



Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."