

**VLASTNOSTI**

- Samolepicí upevňovací pásek umožňuje velmi snadnou a zcela skrytou instalaci fóliové pásky.
- Natahovací
- Omítnutelný
- Pás se skládá z vzduchotěsné a parobrzdné kombinace fólie a textilie pro trvalé vnitřní utěsnění.
- Dodatečná bílá akrylátová lepicí vrstva na omítkatelném dílu pro jednoduchou a rychlou instalaci.

**APLIKACE**

- Univerzálně vhodný pro renovace i novostavby.
- Vysoká přilnavost upevňovací pásky na všechny typy okenních ráků a běžné podklady (beton, dřevo, cihly, vápenopiskové cihly, hliník, ...).
- Paraband Interior Extra se používá pro vzduchotěsné zakončení na vnitřní straně truhlářských prvků, závěsných fasád, okenních ráků, OSB a překližkových desek, ...

**SPECIFIKACE**

|                                                                 |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povaha produktu                                                 | PES-PE-PES                                                                                              |
| % Prodloužení při přetržení v podélném / příčném směru: EN12311 | 70% / 100%                                                                                              |
| Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV záření               | 3 měsíce                                                                                                |
| Hodnota Ud                                                      | 35m +- 5 (EN 1931)                                                                                      |
| Tahová pevnost (N/mm <sup>2</sup> )                             | Longitudinal: 170N/50mm (EN 12311-2/A) / Transverse: 120N/50mm (EN 12311-2/A)                           |
| Vodotěsnost                                                     | Geslaagd bij 2kPa (EN 1928)                                                                             |
| Vzduchotěsnost: EN 12114                                        | Am < 0,1m <sup>3</sup> /h.m                                                                             |
| Teplota zpracování                                              | +5°C - +35°C                                                                                            |
| Teplotní odolnost                                               | -40°C - +100°C                                                                                          |
| Hmotnost                                                        | folie: 115 g/m <sup>2</sup> (+/-10%) (EN 1819-2)                                                        |
| Odolnost proti protržení hřebíkem                               | Longitudinal: 50 N (EN 12310-1) / Transverse: 70 N (EN 12310-1)                                         |
| Třída reakce na oheň EN13501-1                                  | E                                                                                                       |
| Povaha Lepidla                                                  | Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen                                                                  |
| Hmotnost Lepidla                                                | 230 g/m <sup>2</sup>                                                                                    |
| Tloušťka Lepidla                                                | +/- 0,23 mm                                                                                             |
| Přilnavost                                                      | >= 35N/25mm (DIN EN 1939(2003))                                                                         |
| Tepelná Odolnost Lepidla                                        | -40°C - +100°C                                                                                          |
| Trvanlivost neporušeného výrobku                                | 240 měsíců                                                                                              |
| Skladovací podmínky                                             | Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo. |

**BALENÍ A BARVA**

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Bílá                                                |
| 100 mm : 6 x role 25M/krabice - 360 jednotky/paleta |
| 150 mm : 4 x role 25M/krabice - 240 jednotky/paleta |

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 200 mm : 4 x role 25M/krabice - 192 jednotky/paleta |
| 250 mm : 2 x role 25M/krabice - 120 jednotky/paleta |
| 300 mm : 2 x role 25M/krabice - 120 jednotky/paleta |

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Příprava

- Podklad musí být trvale suchý, čistý a zbavený prachu, barvy, volných částic. a musí být odolný vůči tlaku a tvaru. Zkontrolujte, zda podklad odpovídá platným normám a technickým předpisům.

### použít

- Odviňte Paraband Interior Extra a nařežte na míru s dostatečnou rezervní délkou.
- Odstraňte krycí pásku z lepicí vrstvy na omídatelné straně Paraband Interior Extra.
- Přiložte celou lepicí stranu pásky na bok truhlářského prvku a přitlačte tvrdým přitlačným válečkem.
- Nezačínejte v rohu, ale v délce mezi dvěma rohy a na konci každého rohu vytvořte přesah asi 4 cm.
- V rohu vytvořte v fólii dodatečnou smyčku (skládané ucho) přilepením lepicích pásků k sobě. Délka smyčky je obvykle asi 20 mm (při otvoru ostění a truhlářském prvku 1,5 cm po obvodu).
- Osadíte okno a potřebnou obvodovou izolaci.
- Odstraňte ochrannou fólii ze samolepicí strany a přitlačte tvrdým válečkem.

### Čistý

- Odstranění zbytků lepidla s Parasilico Cleaner. Čištění kůže vodou a mýdlem.

### POZOR

- Nepoužívejte na přímém slunci.
- 
- U porézních materiálů (beton, Ytong, ...) se doporučuje lepicí zóna 80 mm.
- Přilnavost silně závisí na podkladu a musí být předem otestována. Pokud je přilnavost nedostatečná, je nutné použít základní nátěr.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."