

**VLASTNOSTI**

- Samolepicí upevňovací pásek umožňuje velmi snadnou a zcela skrytou instalaci fóliové pásky.
- Natahovací
- Pás se skládá z paropropustné povlakované textilie.
- Omítnutelný
- Plstěná vrstva zajišťuje bezpečné a spolehlivé odvádění přívalového deště a vlhkosti.

APLIKACE

- Univerzálně vhodný pro renovace i novostavby.
- Paraband Exterior pro vzduchotěsné a difuzně otevřené zakončení vnější strany truhlářských prvků, závěsných fasád, okenních rámců, OSB a překližkových desek, obkladů fasád atd.
- Vysoká přilnavost upevňovací pásky na všechny typy okenních rámců a běžné podklady (beton, dřevo, cihly, vápenopískové cihly, hliník, ...).

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Potažená textilie (plst)
% Prodloužení při přetržení v podélném / příčném směru: EN12311	110% +/-30 / 130% +/-30
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV záření	3 měsíce
Odolnost proti průvanu: EN 1027	> 1200Pa
Hodnota Ud	2m +/- 0,5
Tahová pevnost (N/mm ²)	Longitudinal: 210N/50mm +/-30 (EN 12311-2/A) / Transverse: 140N/50mm +/-20 (EN 12311-2/A)
Vodotěsnost	> 400cm
Vzduchotěsnost: EN 12114	< 0,01m ³ /h.m
Teplota zpracování	+5°C - +40°C
Teplotní odolnost	-40°C - +80°C
Hmotnost	folie: 120 g/m ² (+/-10%) (EN 1819-2)
Třída reakce na oheň EN13501-1	E
Povaha Lepidla	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
Hmotnost Lepidla	230 g/m ²
Tloušťka Lepidla	+/- 0,23 mm
Přilnavost	>= 35N/25mm (DIN EN 1939(2003))
Tepelná Odolnost Lepidla	-40°C - +100°C
Trvanlivost neporušeného výrobku	240 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

BALENÍ A BARVA

Černá
100 mm : 6 x role 25M/krabice - 360 jednotky/paleta
150 mm : 4 x role 25M/krabice - 240 jednotky/paleta
200 mm : 4 x role 25M/krabice - 192 jednotky/paleta

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

250 mm : 2 x role 25M/krabice - 120 jednotky/paleta
300 mm : 2 x role 25M/krabice - 120 jednotky/paleta

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

- Podklad musí být trvale suchý, čistý a zbavený prachu, barvy, volných částic. a musí být odolný vůči tlaku a tvaru. Zkontrolujte, zda podklad odpovídá platným normám a technickým předpisům.

použit

- Při montáži kolem truhlářských prvků vždy použijte princip taškové střechy (začněte dole, poté boky a nakonec horní část).
- Odstraňte úzkou krycí fólii a připevněte ji na truhlářský prvek.
- Odstraňte přilehlé části, aby bylo možné vytvořit napojení na hrubou stavbu.
- Dokončení rohu provedením řezu od vnějšího volného rohu k vnitřnímu rohu pod úhlem 45°.
- Celý povrch přitlačte tvrdým přitlačným válečkem.
- Zkontrolujte přilnavost po 30 minutách, pokud je přilnavost nedostatečná, použijte základní nátěr.

Čistý

- Odstranění zbytků lepidla s Parasilico Cleaner. Čištění kůže vodou a mýdlem.

POZOR

- Na porézních podkladech je doporučena šířka 8 cm.
- Nepoužívejte u napojení, kde hrozí stojatá voda na vrstvě lepidla, například na balkoně, terase nebo galerii.
- Výrobek je vhodný pouze pro aplikace nad úroveň terénu.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."