

**VLASTNOSTI**

- Pás se skládá ze vzduchotěsné kombinace fólie a rouna.
- Samolepicí upevňovací pásek umožňuje velmi snadnou a zcela skrytou instalaci fóliové pásky.
- Lze omítnout a natřít
- Natahovací

**APLIKACE**

- Univerzálně vhodný pro renovace i novostavby.
- Paraband W Interior se používá pro vzduchotěsné utěsnění spáry okna zevnitř.
- Vysoká přilnavost upevňovací pásky na všechny typy okenních rámců.

**SPECIFIKACE**

|                                                   |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povaha produktu                                   | PES-PE-PES                                                                                              |
| Tloušťka: DIN 53855 (mm)                          | 0.48                                                                                                    |
| Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV záření | 3 měsíce                                                                                                |
| Sd hodnota                                        | ca. 39 m (DIN 4108 T.3)                                                                                 |
| Vodotěsnost                                       | > 3000 mm (DIN EN 20811)                                                                                |
| Teplota zpracování                                | +5°C - +40°C                                                                                            |
| Teplotní odolnost                                 | -40°C - +80°C                                                                                           |
| Hmotnost: DIN 53854 (g/m²)                        | 138                                                                                                     |
| Tahová pevnost: DIN 53 857 podélná (N/5cm)        | 304                                                                                                     |
| Tahová pevnost: DIN 53 857 příčná (N/5cm)         | 50                                                                                                      |
| Roztažnost: DIN 53 857 podélně (%)                | 23                                                                                                      |
| Roztažnost: DIN 53 857 příčně (%)                 | 134                                                                                                     |
| Hustota průtoku WDD: EN 53 122 (g/m² x den)       | 0.96                                                                                                    |
| Vzduchotěsnost: EN 1026                           | An ≤ 0,1                                                                                                |
| Třída reakce na oheň DIN4102-1                    | B2                                                                                                      |
| Trvanlivost neporušeného výrobku                  | 12 měsíců                                                                                               |
| Skladovací podmínky                               | Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo. |

**BALENÍ A BARVA**

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Růžová                                              |
| 100 mm : 4 x role 30M/krabice - 192 jednotky/paleta |
| 150 mm : 2 x role 30M/krabice - 96 jednotky/paleta  |
| 200 mm : 2 x role 30M/krabice - 96 jednotky/paleta  |
| 250 mm : role 30m - 48 jednotky/paleta              |
| 300 mm : role 30m - 48 jednotky/paleta              |

**NÁVOD K POUŽITÍ****Příprava**

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- Podklad musí být trvale suchý, čistý a zbavený prachu, barvy, volných částic. a musí být odolný vůči tlaku a tvaru. Zkontrolujte, zda podklad odpovídá platným normám a technickým předpisům.

#### **použít**

- Rozbalte pásku Parabond W Interior a ustrihněte ji na požadovanou velikost s dostatečnou délkou navíc.
- Stáhněte krycí papír a opatrně přitlačte upevňovací pásek k odhalené straně okna. Přilepte ji na 4 strany okna
- Na rohy nalepte dostatečné množství pásky (velké „oslí uši“), abyste zajistili dobré spojení se stěnou.
- Umístěte a upevněte okno. Dutý prostor mezi oknem a stěnou vyplňte v malých dávkách pěnou Parafoam Flexible.
- Pro lepení k podkladu zdíva doporučujeme Parabond Construction.
- Přípustná celková deformace je 5 % s ohledem na šířku nelepeného spoje (při montáži může být nutné zajistit rezervu smyčky/pohybu).

#### **Čistý**

- Odstranění zbytků lepidla s Parasilico Cleaner. Čištění kůže vodou a mýdlem.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."