

**VLASTNOSTI**

- Opravovací a dokončovací pasta
- Připraven k použití
- Bez tvorby vrásek nebo trhlin
- Přetíratelné po několika minutách, ideálně po ± 2 hodinách
- Může být aplikováno jedním tahem
- Brousitelný
- Bez rozpouštědel a ftalátů
- Nezmršťovací
- Rychle schnoucí.
- Vhodné pro porézní povrchy (dřevo jako MDF a OSB, kámen, beton, omítka, sádra, zdivo...)

APLIKACE

- Výplň a vyrovnání trhlin, statických spár, prasklin a šroubových otvorů s maximální šířkou 50 mm a maximální hloubkou 50 mm.
- Vhodné pouze pro vnitřní použití.

SPECIFIKACE

Povaha produktu	Akrylátová disperze
Hustota (g/ml)	0.45
Konzistence	pasta
Teplota zpracování	+5°C - +35°C
Teplotní odolnost	-20°C - +80°C
Ztráta objemu (smršťování): ISO 10563	Nic
Možnost broušení po	24 h
Otevřená doba při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu	10 - 15 minut
Trvanlivost neporušeného výrobku	15 měsíců
Skladovací podmínky	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo.

BALENÍ A BARVA**kýbl 10l - 33 jednotky/paleta**

Bílá

6 x kýbl 1L/krabice - 384 jednotky/paleta

Bílá

25 x kazeta 310ML/krabice - 1200 jednotky/paleta

Bílá

kýbl 5l - 60 jednotky/paleta

Bílá

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava**

- Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a tuku.

Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."

- V případě potřeby odmastěte přípravkem Parasilico Cleaner, MEK, lihem, etanolem.
- Nádoba s produktem: Důkladně promíchejte. Pokud je příliš suché: přidejte jednu lžičku vody na 250 ml produktu. Poté znovu promíchejte, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

použit

- Naneste produkt z tuby nebo fóliového balení pomocí ručního nebo pneumatického tmelícího pistole.

Dokončit

- Mokrou stěrkou.

Čistý

- Pro vytvrzení lze nářadí, povrchy a nevytvrzené zbytky čistit vodou.

Opravit

K tomu je určen stejný materiál.

Malovat

- Vzhledem k velké rozmanitosti dostupných typů barev se doporučuje předem otestovat kompatibilitu tmelu/lepidla a barvy.
- Pro venkovní použití je nutné natřít nejméně dvakrát.

ZABEZPEČENÍ

Pro více informací se podívejte na bezpečnostní list na obalu.

POZOR

- Nevhodné pro trvalé ponoření
- Nevhodné pro použití na bitumenový podkladech.
- Nevhodné pro použití na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nevhodné pro použití na plastech a kovových površích.
- Nevhodné pro spáry v zasklení.
- Tmel se vytvrzuje odpařováním vody. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu se odpařování a tedy i vytvrzování zpomaluje.
- Nevhodné pro venkovní použití.
- Nevhodné pro dilatační spáry (roztahné spáry).
- Vyhněte se veškerému kontaktu s vodou (deštěm nebo jinými formami) po dobu 2 hodin po nanesení hydroizolačního produktu, abyste zabránili jeho vymývání.
- Není vhodné pro použití na skle.
- Není vhodné pro vyplňování děr ve dřevě (není to tmel).

TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ A KVALITATIVNÍ OZNAČENÍ

- Francouzská emisní třída VOC A+



Údaje v tomto listu byly napsány podle nejnovějších údajů z laboratoře. Technické vlastnosti lze upravit nebo změnit. Není míněno jako vyčerpávající. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro požadovanou aplikaci. Za tímto účelem je vyžadováno předběžné testování."