



EIGENSCHAFTEN

- Flexibler, bituminöser Kaltleim
- Mit Faser verfestigender
- Schnelltrocknender
- Für das Kleben von Schiefersplittern oder Kies auf bestehenden bituminösen Dachdichtungen
- Diese Leimschicht formt eine wasserdichte Schicht

ANWENDUNGEN

- Schnell bei fast allen bituminösen Dachrollen ohne Brandgefahr
- Haftungsschicht für das Kleben von Schiefersplittern und Kies um eine brüchige Oberfläche zu erreichen, die ihre Dachbedeckung vor UV-Strahlung und Alterung schützt

TECHNISCHE DATEN

Basis	Bitumen mit Faserverstärkung. Additiven und Lösungsmitteln
Farbe	Schwarz
Konsistenz	Halb flüssig
Trocknungszeit	30 - 60 min, abhängig von der Porösität des Untergrundes
Lösungsmittel	Petroleum Kolenwasserstoffe. Bei Applikation die notwendigen elementären Vorsorgen nehmen
Flammpunkt	43°C
Viskosität	2650 mm ² /s
Dichte bei 20°C	1 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +30°C
Theor. Verbrauch	1 - 1,5 kg/m ² abhängig von der Porösität des Untergrundes
Haltbarkeitsdauer, in ungeöffneter Verpackung	Min. 18 Monate

VERPACKUNG

Dose 5 kg - 96 Dosen/Palette

VERARBEITUNG

Vorbereitung

Der Untergrund soll trocken und staub- und fettfrei sein.

Grundiermittel

Vorher der Untergrund mit schnelltrocknendem **Paraphalt Primer** (30 min.) behandeln. Dieses Grundiermittel kann auch auf leicht feuchten Unterboden aufgetragen werden.

Auftragen

- Gut schütteln vor Gebrauch
- Mit Pinsel, halbhartem Spachtel oder Zahnpachtel auftragen
- Die Dachrollen ausrollen und in Kaltleim andrücken
- Überlappungen von etwa 8 cm ohne Leim versehen
- Nathe, aufstehende Ränder und Detailausbau mit weicher Flamme schweißen oder mit Paraphalt verleimen

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblatt auf Antrag.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG

Nicht geeignet für Dachrollen mit Wegbrandfolie unten.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.