PARACOL PU ALU CONSTRUCT



EIGENSCHAFTEN

- Einkomponentiger tixotropischer Polyurethanklebstoff
- Schleifbar
- Wasserfester
- Mit füllende Eigenschaften
- Einfache Verarbeitung
- Härtet aus in einen zähen Endprodukt

ANWENDUNGEN

- Wurde besonders formuliert zur manuelle und maschinelle Verklebung der Eckverbinder im alu-Fenster und Türenbau. Der Produkt wurde so formuliert um einfache Einspritzung zu erlassen und so in schwierig erreichbaren Ecken zu fließen
- Kann auch wie Leim für Metall, PVC, Holz, GRP, etc. verwendet werden

TECHNISCHE DATEN	
Basis	Polyurethanprepolymeren
Viskosität	Thixotrope Paste
Aushärtungssystem	Feuchtreagierend
Feststoff	+/- 100%
Densität	1,55 g/cm³
Verarbeitungstemperatur	+15°C - +25°C
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C und +25°C	Min. 12 Monate
Farbe	Beige
Ausfüllender Eigenschaft	Geringer Schäumung bei der Vulkanisierung
Temperaturbeständigkeit	-30°C - +100°C

VERPACKUNG UND FARBE
25 Kartuschen von **310 ml**/Karton - **48** Kartons/Pallete
Beige

VERARBEITUNG

Vorbereitung

Die Oberflächen sollen staub- und fettfrei sein, wenn nötig mit Acetone entfetten. Ein trockene Oberfläche ist nicht notwendig. Die Leim reagiert sneller und erweitert mehr auf nassen Oberflächen.

Auftragen

- Eine Seite einleimen
- Materialen nach Verleimungen innerhalb von 10 min. zusammenfügen (Zeit der Hautbildung). Bei Befeuchtigung der Oberflächen mit Wasser: + 5 min
- Zu vermeiden das die Klebstoff erweitert während aushärten, müssen die zu Leimen Teile gegen einander gedrückt werden

Reinigung

Mit Aceton.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrag.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Rev. 2, 20/07/17