



EIGENSCHAFTEN

- Schnell trocknende Haftgrundierung
- Gebrauchsfertig
- Verbessert die Haftung von Nivelliermörteln
- Geringe Spritzerbildung beim Auftragen
- Mit kontrollfarbe. Nach dem Aushärten erfolgt ein Farbwechsel. Die hellblaue Grundierung wird transparenter, woraufhin weiter gearbeitet werden kann.
- Lösemittelfrei und geruchsarmer Primer

ANWENDUNGEN

- Als Grund- und Haftgrundierung auf nicht saugenden und glatten Oberflächen wie keramischen Fliesen, Terrazzo, glasierten Ziegeln, Beton, usw.
- Als Haftgrundierung für DL (Maxi) Egaline bei Bodenausgleichsarbeiten Schicht auf Schicht.
- Wird vor dem Auftragen von Ausgleichsmörtel (zum Ausgleichen von Böden und Wänden) und Zementklebern verwendet.
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- Nicht empfohlen in Kombination mit Epoxidharz (schlechte Haftung).

TECHNISCHE DATEN	
Mischungsverhältnis	Unverdünnt
Verbrauch	± 15-20 m ² /l
Farbe	Hellblau
Trocknungszeit	± 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +30°C
Lagerfähigkeit, in der Originalverpackung trocken und frostfrei und nicht ständig über +30°C gelagert	12 Monate

VERPACKUNG
Kanister 5 l

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Der Untergrund muss trocken, sauber, stabil, gesund, staub- und fettfrei sein. Lose Stoffe, nicht wasserfeste Klebstoffreste, wasserabweisende Klebstoffreste und Verunreinigungen müssen sorgfältig entfernt werden.
- Bei glatten Betonoberflächen (z.B. polierter Beton) oder bei Beton, der mit Nachbehandlungsmitteln behandelt wurde, muss die glatte Deckschicht mechanisch durch gründliches Reinigen, Aufrauen, Schleifen und Entfetten entfernt werden.
- Bei wasserabweisenden Keramiken müssen die wasserabweisenden Deckschichten durch Abschleifen und gründliches Reinigen entfernt werden.

Auftragen

- Vor der Anwendung gründlich umrühren oder in die Verpackung schütteln.
- Die Haftgrundierung mit einer weichen Farbrolle, einem Pinsel o.ä. gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. Eine dünne, vollständig deckende Schicht im Kreuzgang auftragen, um eine gleichmäßige Schicht zu erhalten.
- Vermeiden Sie Teiche
- Bei zu geringem Verbrauch (geringe Schichtdicke) kann es zum Abschleifen der Primeroberfläche kommen. Immer ausreichend Grundierung auftragen.
- Unmittelbar nach dem Trocknen des DL Egaline Primer (± 1 Stunde) weiterarbeiten.
- Schützen Sie die aufgetragene und ausgehärtete Schicht vor Schmutz.

Reinigung

- Reinigen Sie die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG

- Nicht geeignet für den Gebrauch und die Einwirkung von ständiger Nässe (z. B. in Schwimmbädern.)
- Nicht auf Gips- oder Anhydrituntergründen verwenden.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.