



### EIGENSCHAFTEN

- Flüssiger silberfarbiger Lack
- Auf der Grundlage von Bitumen, Butylpolymeren, Gummi und Aluminiumteilen
- Formt eine UV-abstoßende Ausbauschicht
- Vermeidet frühzeitlicher verschleiß, hindert das Formen von Rissen im roofing
- Schützt vor Korrosion und bremst die Moosbildung
- Thermische Isolation: Lokale unter dem Dach bleiben kühl im Sommer und warm im Winter
- Haftet auf Zink, Platte, Beton, etc.

### ANWENDUNGEN

- Anwenden nach dem Aufstellen von neuem Roofing oder direkt auf schon älterem Roofing, vorzugsweise nach dem Auftragen einer Schicht **Paraphalt Liquid**.

### TECHNISCHE DATEN

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis                                         | Bitumen, natürlicher Gummi, Butylpolymeren, Aluminium, Lösungsmittel und Polyethylenfaserverstärkung |
| Farbe                                         | Silber                                                                                               |
| Konsistenz                                    | Dünn flüssig                                                                                         |
| Trockenzeit                                   | 30 - 60 min., abhängig von der Porösität des Untergrundes                                            |
| Lösungsmittel                                 | Petroleum Kohlwasserstoffe. Bei Applikation die notwendigen elementären Vorsorgen nehmen             |
| Flammpunkt                                    | 53°C                                                                                                 |
| Viskosität 40°C                               | 244 mPa.s                                                                                            |
| Dichtigkeit bei 20°C                          | 1 g/cm³                                                                                              |
| Verarbeitungstemperatur                       | +5°C - +30°C                                                                                         |
| Theor. Verbrauch                              | 5 - 6 m²/l abhängig von der Porösität des Untergrundes                                               |
| Haltbarkeitsdauer, in ungeöffneter Verpackung | Min. 18 Monate                                                                                       |

### VERPACKUNG

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Dose 5 kg - 96 Dosen/Palette                                         |
| Dose 10 kg - 44 Dosen/Palette: nicht auf Lagern - nur auf Bestellung |
| Dose 25 kg - 22 Dosen/Palette                                        |

### VERARBEITUNG

#### Vorbereitung

- Durch Korrosion angegriffenen Metalle entfetten und Rost entfernen.
- Falls ein Dach sich in schlechtem Zustand befindet oder Leckagen zeigt, dann zuerst mit **Paraphalt Liquid** (12% verdünnt) wasserdicht machen, auch als Grundierschicht empfohlen auf porösem Untergrund.
- Gut umrühren vor und während Gebrauch.

#### Auftragen

- Auftragen mit Pinsel, Bürste, Gummispachtel oder Airless auf schöne, trockene, staub- und fettfreie Oberfläche (1 à 2 Schichten).
- Nathe, aufstehende Ränder und Detailausbau mit weicher Flamme schweißen oder mit **Paraphalt Bitumen** verleimen.

**SICHERHEIT** Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung oder im Sicherheitsdatenblatt.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.