PARABOND FLEX SEAL F

EIGENSCHAFTEN

- Universell, hochelastischer Dichtstoff auf Basis von MS Polymeren
- Selbstnivellierend und ideal für die Anwendung auf großen Oberflächen
- Gebrauchsfertig und einfache Anwendung
- Sofort wasserfest
- Haftung auf leicht feuchten Oberflächen (kein Wasserfilm)
- Schnelle Aushärtung zu einer hochelastischen Dichtungsmembran
- Auf den meisten Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis überstreichbar
- UV- und witterungsbeständig
- Langlebig, keine Versprödung wie bei Bitumen
- Geruchlos
- Emissionsarm
- Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Phthalaten

ANWENDUNG

- Wasserdicht machen von der Außen- und Innenseite von (unterirdischen) Betonfundamenten, Kellerwänden, Mauerwerk...
- Wasserdichte Schicht unter Betondachsteinen, Holz- und Betonterrassen.
- Antirutschschicht.
- Schutz gegen Fäulnis aus Holz und Korrosion von Metall.
- Gute Haftung auf Beton, Stein, Mauerwerk, Polystyrolschaum, Holz...
- Ecken, Fugen und Rissen stärken mit **Geotextile** (siehe Anwendungshinweise).
- Geeignet zum dauerhaften Eintauchen in Wasser nach dem Trocknen.

TECHNISCHE DATEN	
Basis	MS-Polymer
Dichte	ca. 1,38 g/ml
Konsistenz	Geringe Viskosität, kann mit einer Rolle oder Bürste aufgetragen werden
Verbrauch	1,5 kg/mm² pro Schicht von 1 mm
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +35°C
Produkttemperatur	+15°C - +25°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C - +90°C
Hautbildungszeit	1 Stunde
Shore A: ISO 53505 (23°C und 55% r.F.)	34
Spannungswert bei Bruch: ISO 37	1,7 N/mm²
% Dehnung bei Bruch: ISO 37	235%
Spannungswert bei Bruch: ISO 8339	0,7 N/mm²
% Dehnung bei Bruch: ISO 8339	180%
Vulkanisationsgeschwindigkeit	1,5 mm/24 Stunden
Lösemittelgehalt	0%
Isocyanatgehalt	0%
Bitumengehalt	0%
Silikongehalt	0%
Haltbarkeit, in der Originalverpackung unter trockenen Bedingungen, zwischen +5 °C - +25°C	12 Monate

VERPACKUNG UND FARBE
Eimer 6 kg - 60 Eimer/Palette

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Grau

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Die Oberfläche muss fest, frei von losen Teilen, scharfen, herausragenden Teilen, Kiesresten und Staub sein.
- Oberflächen wie Stahl, Glas, Aluminium, Zink und Polyester vorher gut entfetten.
- Vermeiden Sie eine nasse Oberfläche (kein stehendes Wasser, Wasserfilm oder Tropfen). Auf einer trockenen Oberfläche wird die beste Haftung erzielt. **Parabond Flex Seal F** haftet auch auf einer leicht feuchten Oberfläche (mit Ausnahme eines Steinsubstrats: Diese Oberflächen müssen vor dem Auftragen vollständig trocken sein).

Verstärkung

Für Rissen und Fügen ist **Geotextile** empfehlt. Drucke die **Geotextile** in die nasse **Parabond Flex Seal F** und trage eine zweite Schicht auf die **Geotextile**.

Auftragen

Parabond Flex Seal F zu einer homogenen Masse verrühren. Mit Hilfe einer Vellourrolle oder eines Pinsels mit kurzen Borsten direkt aus dem Eimer eine erste Schicht von mindestens 2 mm Dicke **Parabond Flex Seal F** auftragen für optimale Wasserfestigkeit und UV-Beständigkeit. Gelten Sie die senkrechten Wände in mehreren dünnen Schichten mit einer Trocknungszeit von ca. 4-6 Stunden zwischen den beiden Schichten.

- Angegeben Anwendung mit 1 mm Schichtdicke: Antirutschschicht, Korrosionsschutz, Schutz gegen Fäulnis aus Holz.
- Angegeben Anwendung mit 2 mm Schichtdicke: Wasserabdichtung, Dachschutz, Risse.

Reinigung

Frische Reste von **Parabond Flex Seal F** mit **Parasilico Cleaner** entfernen. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG

- Nicht geeignet für PP, PE, PC, PMMA und Naturstein.
- Nicht geeignet für (Fisch-)Teiche und Trinkwasserspeicher.
- Nicht für Dehnungsfugen geeignet.
- Kontakt mit bituminösen Oberflächen kann zu Verfärbungen und/oder Ablösungen führen.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**