



EIGENSCHAFTEN

- Elastische bleibender Leim
- Auf der Grundlage von MS Polymer
- Für das Kleben von Spiegeln: greift Spiegeln nicht an
- Lösungsmittelfrei
- Schnelle Aushärtung
- Hohen Anfangshaftung

ANWENDUNGEN

- **Paracol Miroseal MS** klebt auf den meisten sauberen Oberflächen wie Glas, Aluminium, etc. Besitzt eine sehr gute Klebkraft auf behandeltem Holz und PVC
- Geeignet für alle Spiegelarten: Für das Verleimen von speziellen Spiegelarten ist ein Test vorher empfohlen

TECHNISCHE DATEN

Nicht gehärteter Kitt

Art des Kittes	MS Polymer
Aushärtungssystem	Vernetzend durch Luftfeuchtigkeit
Hautbildung (23°C und 50 % R.V.)	17 min
Härtungsschnelligkeit (23°C und 50 % R.V.)	2 mm/24 Stunden
Dichtigkeit: ISO 1183	1,56 g/ml
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C und +25°C	Min. 12 Monate

Gehärteter Kitt

Shore A Härte: ISO 868	60
Spannungswerte bei 100 % Verlängerung: ISO 8339	1,6 N/mm ²
Spannungswerte bei Bruch : ISO 8339	1,7 N/mm ²
Bruchdehnung: ISO 8339	110%
Temperaturbeständigkeit	-40°C - +90°C

VERPACKUNG UND FARBE

25 Kartuschen von 290 ml/Karton - 48 Kartons/Palette

Grau

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Voraussetzung ist eine Mindestbestellmenge von 75 Kartuschen.

VERARBEITUNG

Vorbereitung

Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein.

Grundiermittel

Auf einen sehr porösen Untergrund ist ein Primer empfohlen.

Auftragen

- Schwere Spiegel sollen einige Stunden oder Tage geklemmt werden
- Der Leim soll in vertikalen Streifen von max. 15 mm aufgetragen werden
- Zwischen den Spiegeln und der Wand soll es einen Raum von mindestens 2 - 3 mm geben

Reinigung

Vor Aushärtung: Werkzeug mit Spiritus oder Aceton. Oberflächen mit **Parasilico Cleaner**.

Nach Aushärtung: Möglichst viel mechanisch entfernen und anschließend reinigen mit **Silicone Remover**.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.