TECHNISCHES DATENBLATT

PARAPHALT BITUMEN

EIGENSCHAFTEN

- Faserverstärkter Fugendichtstoff auf Basis von Gummibitumen
- Bildet nach dem Aushärten eine gummiartige Masse, die plastoelastisch bleibt
- Kalt verarbeitbar, direkt aus der Verpackung
- Thixotrop: kein Tropfen, Auslaufen oder Kleckern. Zieht keine Fäden.
- Asbestfrei
- Feuchtigkeitsbeständig

ANWENDUNGEN

- Geeignet für verschiedene Reparaturarbeiten an Bitumendächern.
- Wasserdichte Endbearbeitung von Fugen, Nähten, Dachrandabschlüssen und Durchfuhren, Lichtkuppeln, Schornsteinen, Lüftungskanälen, Regenwasserschächten, Kiesehältern, usw.
- Kleben von Dämmplatten (das Dämmmaterial muss lösungsmittelbeständig sein).
- Sofortige und dauerhafte Haftung auf nahezu allen Baumaterialien, wie Ziegel, Beton, Blei, Zink, Fliesen, Isolierplatten, bestimmte Kunststoffe, usw.

TECHNISCHE DATEN	
Basis	Bitumen, Gummi, Harz, Polymeren, Ballaststoffen
Härtungssystem	Neutrale physische Trocknung
Konsistenz	Viskose Paste
Charakter	Plasto-elastisch
Flammpunkt cc (astm d93)	> 55°C (Pensky Martens)
Feststoff (Festkörper)	± 88%
Dichtigkeit bei 20°C	1,33 g/ml ± 4%
Fließ	Null
Verarbeitungstemperatur	+8°C - +30°C
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen oder in der Nähe einer Wärmequelle aufbewahren.	12 Monate

VERPACKUNG UND FARBE
25 Kartuschen von 310 ml/Karton - 48 Kartons/Palette
Schwarz
Dose 6 kg - 96 Dosen/Palette: Nicht auf Vorrat. Nur auf Anfrage erhältlich pro Palette
Schwarz

VERARBEITUNG

Vorbereitung

Die Oberflächen müssen trocken, staub und fettfrei sein. Bei besonderen Anwendungen wird empfohlen, vorab eine Haftfestigkeitsprüfung vorzunehmen.

Grundiermittel

Stark poröse Oberflächen vorher mit **Paraphalt Primer** behandeln.

Auftragen

- Auftragen mit Füllmesser oder einer Kartusche.
- Bei Anwendung einer Kartusche: eine saubere Spritzdüse ist notwendig und die Öffnung muss hinreichend groß sein. Um eine gute Haftung zu gewährleisten, darf der Abstand zwischen er Oberfläche und der Spitze der Kartusche höchstens 3 mm betragen.
- Muss in Streifen oder punktuell aufgetragen werden, damit das Lösungsmittel verdampfen kann.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Reinigung
Kann mechanisch mit Spachtel und Terpentin entfernt werden.

SICHERHEIT
Bitte sehen Sie sich das Sicherheitsdatenblatt unter www.dl-chem.com an.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG
- Kann nur für Kunststoffe ohne Weichmacher verwendet werden.
- Kompatibilität mit extrudiertem Polystyren variiert. Vorab sind Kompatibilitätstests erforderlich.
- Durch Kontakt mit Mineralölen wird das Produkt weich.
- Kann Flecken auf Naturstein verursachen.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**