



EIGENSCHAFTEN

- Kleber und Fugendichtstoff auf Basis von Hybrid-Polymer
- Sehr hohe Anfangshaftung ('high tack')
- Sehr stark
- Dauerelastisch
- Abdichten und Verkleben
- Haftet sogar auf leicht feuchten Oberflächen
- Verursacht keine Korrosion bei Metallverklebungen
- Geeignet für Naturstein
- Mit den meisten Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis überstreichbar
- Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Phthalaten
- UV- und witterungsbeständig
- Gute Beständigkeit gegen 'Fingerpicking'; der Dichtstoff ist nach Aushärtung fester und daher schwierig mit den Fingern zu entfernen

ANWENDUNGEN

- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet.
- Verkleben von Wandbelägen und Deckenplatten (Innenausbau), Dämmplatten (Mineralwolle, Holzwolle, PUR, PIR, PS).
- Holz- und Kunststoffplatten, Verzierungen, Leisten, Türschwellen, Fensterbänke, etc.
- Verkleben und Anbringen von Sicherheitsglas in Banken, zum Anbringen von Kabelrinnen, zur Gehrung von Aluminiumfenstern, Spiegeln, Fenster und Rahmen.
- Auch geeignet für die Verklebung von Materialien in der Autoindustrie.
- Geeignet für gesicherte Umgebungen wie Gefängnis, Krankenhäuser, usw.; Nicht für externe Verglasung.
- Klebt ohne Grundiermittel auf nahezu allen im Bauwesen eingesetzten Materialien wie Aluminium, galvanisierter und rostfreier Stahl (Edelstahl), Zink, Kupfer, Naturstein, Beton, Ziegelsteinen, Außenbekleidungsplatten auf Zementbasis, Vollkern-Platten, behandeltem Holz, Gips, Glas, Glasur, verschiedenen Kunststoffen, usw.

TECHNISCHE DATEN

Basisrohstoff	Hybrid-Polymer
Härtungssystem	Vernetzend durch Luftfeuchtigkeit
Anzahl der Komponenten	1
Hautbildung (23°C und 50% R.V.)	17 Min.
Härtungsschnelligkeit (23°C und 50% R.V.)	2,5 - 3 mm nach 24 Stunden
Dichte: ISO 1183	1,56 g/ml
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +40°C
Haltbarkeit, in ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C - +25°C	12 Monate
Shore A Härte: ISO 868	60
Maximal zulässige Verformung: ISO 11600	20%
Spannungswert bei 100% Dehnung: ISO 8339	1,6 N/mm ²
% Dehnung bei Bruch: ISO 8339	110%
Spannungswert bei Bruch: ISO 8339	1,70 N/mm ²
Lösungsmittelgehalt	0%
Isocyanatgehalt	0%
Gehalt an Trockenmasse	ca. 100%
Temperaturbeständigkeit	-40°C - +90°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Sehr gut
Frostempfindlichkeit	Nicht frostempfindlich

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

VERPACKUNG UND FARBE Weiter Farben auf Anfrage erhältlich.
12 Kartuschen von 290 ml/Karton - 100 Kartons/Palette
Weiß, Grau RAL 7004, Schwarz
25 Kartuschen von 290 ml/Karton - 48 Kartons/Palette
Weiß, Grau RAL 7004, Schwarz, Beige RAL 1001, Dunkelbraun RAL 8016
20 Folienbeutel von 600 ml/Karton - 45 Kartons/Palette
Weiß, Schwarz

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Der Untergrund muss fest und tragfähig sein. Kann auf leicht feuchten (matt feucht) Untergrund aufgetragen werden.
- Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, staub- und fettfrei sein.
- Wenn nötig, mit **Parasilico Cleaner**, MEK, Methanol, Äthanol entfetten.
- Der Benutzer muss selbst überprüfen, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Haftungsproben sind zu empfehlen. Fragen Sie gegebenenfalls unseren technischen Dienst.

Grundiermittel Bei stark saugendem Untergrund empfehlen wir den Gebrauch von **Hybrid & PU Primer**.

Anwendung

- Eine ausreichende Belüftung ist während der Verarbeitung und Aushärtung zu achten.
- Kleber vertikal parallel linienförmig oder punktuell auf den Untergrund auftragen, sodass der Kleber mit der Luftfeuchtigkeit reagieren und aushärten kann.
- Das zu verklebende Teil unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 10 Minuten verkleben (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit). Das Material kann jetzt noch korrigiert werden.
- Anschließend zu verklebende Bauteile gut andrücken oder mit einem Gummihammer vorsichtig festklopfen.
- Zwischen den zu verklebenden Teilen einen Abstand von 3,2 mm einzuhalten (durch Abstandshalter oder Schaumklebeband), damit der Kleber Verformungen auffangen kann (insbesondere bei Außenanwendungen oder unter feuchten Bedingungen).
- Die Haftung direkt nach dem Auftragen ist so stark, dass das Verkleben ohne Einklemmen oder vorübergehende Stützen möglich ist.

Reinigung

Der eventuell an den Rändern austretende Kleber kann mit einem Spachtel entfernt werden. Nicht ausgehärtete Klebereste müssen mit **Parasilico Cleaner** entfernt werden. Ausgehärteter Kleber muss mechanisch entfernt werden.

Überstreichen

Mit den meisten Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis überstreichbar. Ist „Nass auf Nass“ überstreichbar. Die Oberfläche muss nach 48 Stunden zuerst gereinigt werden, bevor sie übermalt werden kann. Vorherige Tests sind notwendig. Beim Einsatz von Alkydfarben ist eine längere Trocknungszeit erforderlich.

SICHERHEIT Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung oder im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Ständige Exposition gegenüber hoher relativer Luftfeuchtigkeit kann Pilzwachstum verursachen.
- Nicht geeignet für Fugen mit einer Breite oder Tiefe von <5 mm.
- Nicht zum Verkleben von PE, PP, PA, PTFE (Teflon®) und Bitumen geeignet. Bitumen: benutzen Sie hierfür **Paraphalt**.
- Polycarbonate und Polyacrylate: benutzen Sie hierfür **Parasilico PL**.
- Nicht kompatibel mit der Randversiegelung von Isolierverglasungen. Vermeiden Sie direkten Kontakt.
- Tests zeigen, dass **Parabond 600** mit den meisten PVB-Film von VSG kompatibel ist. Aufgrund der Vielzahl der PVB-Filme auf dem Markt und weil deren Zusammensetzung ohne Angabe vom Hersteller geändert werden kann, garantiert diese Erklärung nicht die Kompatibilität mit allen PVB-Filme.
- Nicht geeignet zum Verkleben von Mauerwerk auf Fassadenstützen.
- Nicht zum dauerhaften Eintauchen geeignet.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

IKI-Bericht für die Benutzung in Krankenhäusern als Kleber und Fugendichtstoff für Wandplatten.

Leeds Zertifikat für niedrige VOC (geprüft durch Eurofins)

EC1^{PLUS}



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.