PARAFORM 20

EIGENSCHAFTEN

- Biegsames Abdichtungsband
- Auf der Grundlage von synthetischem Dichtstoff
- Durch eine leicht entfernen Polyethylenfolie
- Erhältlich in Rundprofilen

ANWENDUNGEN

- Wird für vorläufige oder definitive Abdichtungen verwendet
- Vor allem im Bau und in der Industrie für die Verbindung von Deckenplatten, für wasserdichte Verbindungen zwischen gewellten Platten, etc.

TECHNISCHE DATEN	
Art des Kittes	Butyl, Polyisobutylen
Farbe	Grau
Dichtigkeit	1,85 g/cm³
Verarbeitungstemperatur	Von 5°C
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C und +25°C	24 Monate
Plastizität	35 <P> 120
Flüssigkeit (bei 23°C und bei 70°C)	0 mm
Feststoffgehalt	100%
Temperaturwiderstand	-50°C - +80°C
Wasserdampfdurchlässig	Nein
Widerstand	Gegen (Meer)Wasser: ausgezeichnet Gegen Detergentien: sehr gut Gegen verdünnte Säur: gut Gegen verdünnte Basen: sehr gut Gegen Alkohol: durchschnittlich Gegen organ, Solventia: schlecht

VERPACKUNG UND ABMESSUNGEN		
Durchmesser	**Verpackung**	**Pallete**
Ø 6 mm	22 Rollen von 8 m/Karton	30 Kartons/Pallete
Ø 9,5 mm	16 Rollen von 6 m/Karton	30 Kartons/Pallete
Ø 13 mm	16 Rollen von 4 m/Karton	24 Kartons/Pallete

VERARBEITUNG

Vorbereitung

Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein, wenn nötig entfetten. Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.

Anwendung

- **Paraform 20** auf die richtige Länge schneiden.
- Der Schutz und das Band auf die zu verbinden Teilen auftragen. Von der Mitte nach außen gut andrücken, um Luftblasen zu vermeiden.
- Die Schutzschicht entfernen und die Teile hart gegeneinanderdrücken. Die Teile kleben direkt aneinander und innerhalb einer Stunde wird die Verbindung optimal.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Rev 3, 09/04/21