


EIGENSCHAFTEN

- Kontaktkleber mit dicke und thixotrope Festigkeit
- Einfache Anwendung ohne Tropfen
- Hohe Klebkraft

ANWENDUNGEN

- Ist speziell für vertikale Anwendung auf Werfen entwickelt.
- Leimen von stratifizierten und laminierten Feldern (formica, Polyrey, Oberflex, Print, Duro-pal, usw.), für Profile in Gummi und Plastik, Leder, Holz, Furnierwerk, Spanplatten, Kork, Fibro-Zement, minerale Wollen, Metalle, Phenol- und, Polyurethanschäume, behandelte Stoffe, auf Beton, Asbestzement, Stukkatur, zwischen- und aufeinander verwendet.
- Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Polychloroppylen mit Harzen von höher Qualität und einer speziellen Mischung von Lösemitteln
Farbe	Beige-Braun
Temperaturbeständigkeit	85°C
Entflammbar	Ja
Dichte bei 20°C	0,88 g/cm ³
Viskosität bei 20 °C	Thixotropisch
Verbrauch	200 - 350 g/m ²
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C und +20°C	Min. 18 Monate
Verarbeitungstemperatur	> 10°C

VERPACKUNG

12 Töpfe von 750 ml/Karton - 50 Kartons/Palette
 Topf 5 l - 108 Töpfe/Palette

VERARBEITUNG
Vorbereitung

- Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein, wenn nötig entfetten. Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.
- Falls Tropfenbildung an der Oberfläche durch Kondensation, einige Tropfen Lösemittel, die auf der Oberfläche befinden, entfernen. Dies wird der Qualität des Produkts nicht schaden.

Auftragen

- Der Leim vor dem Gebrauch nicht umrühren und mit einem Pinsel oder einem Zahnpachtel
- Gleichmäßig auf die zwei zu verleimenden Teile streichen (150 g)
- Die Lösemittel verdampfen lassen (etwa 7 à 15 min.) nach Temperatur und Untergrund
- Die verleimten Elemente dürfen zusammengefügt werden, wenn der Leimfilm nicht mehr an den Fingern klebt
- Aufpassen: Die geleimten Teilen mit Präzision zusammendrücken, denn die Klebkraft ist direkt und unumkehrbar
- Die Klebkraft ist maximal nach 48 à 72 Stunden

Reinigung Mit Aceton.

SICHERHEIT Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung oder im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE Dieser Leim darf nicht für das Verleimen von Polystyren verwendet werden

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).