PARACOL WOOD D3



EIGENSCHAFTEN

- Weißer Holzleim
- Transparenter trocknender
- 1-Komponentenleim auf der Grundlage von Polyvinylacetat
- Außergewöhnlichen Klebkraft
- Hohen Wasserfestigkeit

ANWENDUNGEN

- Kann für die meisten Holzarten verwendet werden, sogar für exotische.
- Kann zum blutendem Holz verwendet werden, wenn aufgrund des Risikos des Ausblutens von Gerbstoffen und Harzen eine Reihe von Bedingungen eingehalten werden.
- Man kann mit **Paracol Wood D3** Verleimungen machen, die mit den Widerstandsgruppen D3 nach DIN 68602 übereinstimmen, wenn man den Leim auf die beiden Seiten aufträgt und den Leim während kurzer Zeit der Luft aussetzt (ca. 3 Minuten).

TECHNISCHE DATEN	
Basis	Polyvinylacetat-Dispersion
Farbe	Weiß – nach der Trocknung: Transparent
Trockener Stoffgehalt	52 ± 1%
Dichte (20°C)	1,09 ± 0,01 g/cm³
pH	3
Min Temp. vor der Filmbildung: DIN 53787	± 5°C
Verarbeitungstemperatur	> 5°C
Ansicht des Filmes	Transparent
Presszeit	10-20 Minuten
Bruchwiderstand	Nach 5 Minuten: 3,3 N/mm² Nach 15 Minuten: 6,2 N/mm² Nach 30 Minuten: 7,2 N/mm²
Bruchwiderstand D3 (nach 7 Tage bei 23°C und 50 % R.V.): DIN 53787	15 N/mm²
Bruchwiderstand D3 (nach 7 Tage bei 23°C und 50 % R.V. und 4 Tage Eintauchen in Wasser: DIN 53787	3 N/mm²
Viskosität (Brookfield spindle 5, 10 RPM)	11.000 mPa.s
Temperaturbeständigkeit	-20°C - +70°C
Haltbarkeit, in ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C - +25°C	12 Monate

VERPACKUNG
12 Flaschen von 750 g/Karton - 40 Kartons/Palette
Eimer 5 kg - 60 Eimer/Palette
Eimer 10 kg - 33 Eimer/Palette
Eimer 25 kg - 12 Eimer/Palette

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein, wenn nötig entfetten.
- Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Eventuell unseren technischen Dienst konsultieren.
- Bei blutendem Holz: Das Holz kurz vor dem Verkleben schleifen und eine Haftprüfung durchführen.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Rev 9, 30/11/21

Auftragen

- Vor dem Auftragen gut durchrühren.
- Auf eine oder auf beide Seiten auftragen (150-200 gr/m²).
- Nach dem Auftragen den Leim etwa 5 Minuten trocknen lassen.
- Die Teile zusammenfügen und zusammendrücken während 10-20 Minuten (Abhängig von der Temperatur und der Art des Materials). Erhöhen Sie bei blutendem Holz die Presszeit auf 20-30 Minuten.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**