


EIGENSCHAFTEN

- Flüssiger Kontaktkleber
- Hohe Klebkraft

ANWENDUNGEN

- Leimen von stratifizierten und laminierten Feldern (Formica, Polyrey, Oberflex, Print, Duropal, usw.), für Profile in Gummi und Plastik, Leder, Holz, Furnierwerk, Spanplatten, Kork, Fibro-Zement, minerale Wollen, Metalle, zwischen- und aufeinander.
- Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Polychloroppylen mit Harzen von höher Qualität und einer speziellen Mischung von Lösemitteln
Farbe	Beige
Temperaturbeständigkeit	85°C
Entflammbar	Ja
Dichte bei 20°C	0,90 g/cm ³
Frostfrei	Ja
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C und +25°C	Min. 18 Monate
Verarbeitungstemperatur	> 10°C

VERPACKUNG

12 Töpfe von 750 ml/Karton- 50 Kartons/Palette
Topf 5 l - 108 Töpfe/Palette

VERARBEITUNG
Vorbereitung

Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein, wenn nötig entfetten. Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.

Auftragen

- Den Leim gut umrühren vor dem Gebrauch (Verpackung max. 45 Minuten geöffnet lassen)
- Danach die Flächen mit Pinsel oder Spachtel bestreichen
- Den Leim 15 à 30 Minuten trocknen lassen (abhängig von der Temperatur und der Feuchtigkeit des Materials)
- Die verleimten Elemente dürfen zusammengefügt werden, wenn der Leimfilm nicht mehr an den Fingern klebt
- Danach sollen die Elemente über die ganze Oberfläche hart zusammengedrückt werden
- Die geleimten Teilen mit Präzision zusammendrücken, denn die Klebkraft ist direkt und unumkehrbar

Reinigung

Mit Aceton.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung oder im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

Nicht geeignet für Polystyren (Styropor).

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).