



EIGENSCHAFTEN

- Einkomponentiger, tixotropischer Polyurethanleim
- Mit füllende Eigenschaften
- Wasserfester
- Dieser Leim härtet durch Reaktion mit der Feuchtigkeit des Substrats. Trockene, poröse Materialien enthalten meistens genug Feuchtigkeit, um die Härtung normal verlaufen zu lassen
- Entspricht Norm D4 nach EN 204

ANWENDUNGEN

- Geeignet für das Verleimen von trockenem und feuchtem Holz.(max 30%), Gummi, Schaumgummi, Polystyrenschäum, Beton, Glaswolle, Zellenbeton, Formica, Backstein, Metallen, allen porösen Materialien, etc.
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet. Leimnaht außen durch Belag oder Farbe schützen.

TECHNISCHE DATEN

Basis	Polyurethanprepolymeren
Viskosität	Thixotrope Paste
Aushärtungssystem	Feuchtreagierend
Feststoff	+/- 100%
Härtungszeit	Bei 15°C - 20°C: +/- 2 Stunden handfest Bei 10°C: +/- 3 Stunden handfest
Densität	1,14 g/cm ³ +/- 0,01 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +35°C
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C und +25°C	Min. 12 Monate
Wasserbeständig	D4-norm: EN 204
Abschiebewert (20°C und 60% RF)	nach 80 min: 20 kg/cm ² nach 2 Stunden: 40 kg/cm ² nach 3 Stunden: 60 kg/cm ² nach 6 Stunden: 80 kg/cm ² nach 11 Stunden: 100 kg/cm ² nach > 24 Stunden: 120 kg/cm ²
Temperaturbeständigkeit	-30°C - +100°C

VERPACKUNG UND FARBE

25 Kartuschen von 310 ml/Karton - 48 Kartons/Palette

Transparent

VERARBEITUNG

Vorbereitung

Die Oberflächen sollen staub- und fettfrei sein, wenn nötig mit Acetone entfetten.

Eine der Unterlagen soll porös sein.

Wir empfehlen vor dem Gebrauch sich zu versichern, daß das Produkt für seinen Zweck geeignet ist.

Auftragen

- Materialien nach Verleimungen innerhalb von 20 min. zusammenfügen
- Leichtes Klemmen ist empfohlen und begünstigt die Endstärke
- Aufgepasst, verhindern, dass die verleimten Teile verschieben können während der ersten Stunden

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Reinigung

Mit Aceton.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.