



EIGENSCHAFTEN

- Hochgradig alterungsbeständig
- Einseitig selbstklebend
- Kompatibel mit Silikon, Thiokol oder anderen Fugenmassen
- Beständig gegen Salzwasser, Chemikalien, Seife und Reinigungsmittel
- Geschlossene Zellen
- Frei von Weichmachern

ANWENDUNGEN

- Geeignet für Aluminium, PVC und Holzfenster.

TECHNISCHE DATEN

Vollständige Endfestigkeit (Stunden)	0.033
Druckfestigkeit: DIN 53577	30%: 0,05 N/mm ² 50%: 0,12 N/mm ² 70%: 0,25 N/mm ²
Wasserdampfdurchlässigkeit bei 2 mm Dicke: DIN 53122 (pro 24 Stunden)	1.8 g/m ²
Wasseraufnahme	Na 7 dagen: 0,7%, na 28 dagen: 0,8% (DIN 53428)
Temperaturbeständigkeit	-80°C - +100°C
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate

VERPACKUNG UND FARBE

Grau
9 x 2 mm : 26 x rolle 5X 20M/Karton - 650 Stück/Palette
9 x 3 mm : 20 x rolle 5X 20M/Karton - 500 Stück/Palette
9 x 4 mm : 16 x rolle 5X 20M/Karton - 400 Stück/Palette
9 x 5 mm : 22 x rolle 5X 10M/Karton - 550 Stück/Palette
15 x 3 mm : 12 x rolle 5X 20M/Karton - 300 Stück/Palette
20 x 3 mm : 8 x rolle 5X 30M/Karton - 400 Stück/Palette
30 x 5 mm : 32 x rolle 10M/Karton - 800 Stück/Palette
40 x 3 mm : 4 x rolle 5X 30M/Karton - 120 Stück/Palette

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.