

**ANWENDUNGEN**

- Geeignet zum Verkleben von Fußböden mit Fußbodenheizung.
- Für Bodenbeläge im Innenbereich: Parkett, Vinyl, LVT-Linoleum, Kork, Teppich, Laminat, Fliesen.
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- Nicht empfohlen in Kombination mit Epoxidharz (schlechte Haftung).
- Geeignete Untergründe sind: zementgebundene Estriche, rauer Beton, Elemente in Betonfertigteilen, Mörtelschichten, alte Fliesenböden, polierter Beton.

TECHNISCHE DATEN

Konsistenz	Pulver
Mischverhältnis	± 5,5 Liter Wasser pro 25 kg Pulver (±22%)
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +30°C
Druckfestigkeit NBN EN 13813 nach 28 Tagen (N/mm²) = Klasse C30	≥ 30
Druckfestigkeit NBN EN 13813 nach 4 Stunden (N/mm²)	± 9
Druckfestigkeit NBN EN 13813 nach 7 Tagen (N/mm²)	± 25
Druckfestigkeit NBN EN 13813 nach 24 Stunden (N/mm²)	± 17
Biegefestigkeit NBN EN 13813 nach 24 Stunden (N/mm²)	± 4
Biegefestigkeit NBN EN 13813 nach 28 Tagen (N/mm²) = Klasse F7	± 9
Biegefestigkeit NBN EN 13813 nach 4 Stunden (N/mm²)	± 2
Biegefestigkeit NBN EN 13813 nach 7 Tagen (N/mm²)	± 7
Maximale Gesamtschichtdicke (mm)	30
Offene Zeit bei 23°C und 50% r.F.	30 Minuten
Feuchtigkeitsgehalt nach 24S (bei 5 mm) NBN EN 13813	± 4%
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +15°C bis +25°C lagern.

VERPACKUNG UND FARBE

beutel 25kg - 48 Stück/Palette

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

- Glatte Untergründe am besten aufräumen, um die Kontaktoberfläche zu erhöhen.
- Nicht ebene Böden müssen mit einer Egalisierungsschicht DL Egaline oder DL Maxi Egaline versehen werden.
- Vor der Installation an einer Fußbodenheizung muss diese mindestens 48 Stunden lang ausgeschaltet sein.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

- Die Oberfläche muss dauerhaft trocken, sauber und frei von Staub, Farbe, losen Teilen usw. sein. und muss dem Druck standhalten und ihre Form behalten. Prüfen Sie, ob die Oberfläche den geltenden Normen und technischen Vorschriften entspricht.
- Bei Fußbodenheizungen muss der Untergrund fest, kompakt und ausreichend trocken sein und darf keine aufsteigende Feuchtigkeit aufweisen.

Grundiermittel

- Stark saugende Untergründe vorher mit Primer WB oder Primer PU Turbo grundieren.
- Nicht saugende, glatte, dichte Oberflächen (z. B. polierter Beton, Keramikfliesen usw.) müssen zunächst entfettet und poliert/geschliffen werden und anschließend mit DL Egaline Primer vorbehandelt werden.
- Zementestriche oder Beton mit einer Restfeuchte Hohlraum $\leq 5\%$ CM (Messung Karbidmethode) mit 2 Lagen Hydroblocker 2K grundieren und einschleifen (Verarbeitung siehe technisches Merkblatt Hydroblocker 2K).
- Bei Böden, die aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind, mit Hydroblocker 3K grundieren und anschleifen (Verarbeitung siehe technisches Merkblatt Hydroblocker 3K).

Auftragen

x

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Nicht anwenden bei Regen- und Frostgefahr.
- Nicht für Außengebrauch verwenden.
- Nicht auf nassen Böden oder instabilen Untergründen (z. B. Holz) auftragen.
- Gebrauchsfertiges Produkt. Es dürfen kein Zement, Sand oder andere Zusatzstoffe hinzugefügt werden.
- Darf nicht mit Gips (Anhydrit) in Berührung kommen während der Aushärtung.
- Nicht in direkter Sonne auftragen.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.