



ANWENDUNGEN

- Für Bodenbeläge im Innenbereich: Parkett, Vinyl, LVT-Linoleum, Kork, Teppich, Laminat, Fliesen.
- Geeignete Untergründe sind: zementgebundene Estriche, rauer Beton, Elemente in Betonfertigteilen, Mörtelschichten, alte Fliesenböden, polierter Beton.
- Geeignet für den Einsatz von Fußböden mit Fußbodenheizung und Fußbodenheizung (umkehrbares System) (abhängig von der Genehmigung des Bodenherstellers), falls vollflächig mit einem gezahnten Klebekamm aufgetragen.

TECHNISCHE DATEN

Konsistenz	Pulver
Mischverhältnis	5 Liter Wasser pro 20 kg Pulver (±25%)
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +30°C
Druckfestigkeit NBN EN 13813 nach 28 Tagen (N/mm ²) = Klasse C30	± 29
Druckfestigkeit NBN EN 13813 nach 4 Stunden (N/mm ²)	± 12
Druckfestigkeit NBN EN 13813 nach 7 Tagen (N/mm ²)	± 25
Druckfestigkeit NBN EN 13813 nach 24 Stunden (N/mm ²)	± 18
Biegefestigkeit NBN EN 13813 nach 24 Stunden (N/mm ²)	± 5
Biegefestigkeit NBN EN 13813 nach 28 Tagen (N/mm ²) = Klasse F7	± 6
Biegefestigkeit NBN EN 13813 nach 4 Stunden (N/mm ²)	± 3,5
Biegefestigkeit NBN EN 13813 nach 7 Tagen (N/mm ²)	± 5,5
Maximale Gesamtschichtdicke (mm)	10
Offene Zeit bei 23°C und 50% r.F.	25 minuten (höhere Temperatur verkürzt die offene Zeit)
Feuchtigkeitsgehalt nach 24S (bei 5 mm) NBN EN 13813	± 4%
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +15°C bis +25°C lagern.

VERPACKUNG UND FARBE

beutel 20kg - 50 Stück/Palette

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Glatte Untergründe am besten aufräumen, um die Kontaktfläche zu erhöhen.
- Nicht ebene Böden müssen mit einer Egalisierungsschicht DL Egaline oder DL Maxi Egaline versehen werden.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

- Bei Fußbodenheizungen muss der Untergrund fest, kompakt und ausreichend trocken sein und darf keine aufsteigende Feuchtigkeit aufweisen.

Grundiermittel

- Stark saugende Untergründe vorher mit Primer WB oder Primer PU Turbo grundieren.
- Nicht saugende, glatte, dichte Oberflächen (z. B. polierter Beton, Keramikfliesen usw.) müssen zunächst entfettet und poliert/geschliffen werden und anschließend mit DL Egaline Primer vorbehandelt werden.
- Zementestriche oder Beton mit einer Restfeuchte Hohlraum $\leq 5\%$ CM (Messung Karbidmethode) mit 2 Lagen Hydroblocker 2K grundieren und einschleifen (Verarbeitung siehe technisches Merkblatt Hydroblocker 2K).
- Bei Böden, die aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind, mit Hydroblocker 3K grundieren und anschleifen (Verarbeitung siehe technisches Merkblatt Hydroblocker 3K).

Auftragen

x

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Nicht anwenden bei Regen- und Frostgefahr.
- Nicht für Außengebrauch verwenden.
- Nicht auf nassen Böden oder instabilen Untergründen (z. B. Holz) auftragen.
- Gebrauchsfertiges Produkt. Es dürfen kein Zement, Sand oder andere Zusatzstoffe hinzugefügt werden.
- Darf nicht mit Gips (Anhydrit) in Berührung kommen während der Aushärtung.
- Nicht in direkter Sonne auftragen.
- Nicht empfohlen in Kombination mit Epoxidharz (schlechte Haftung).

TECHNISCHE ZULASSUNGEN UND QUALITÄTSKENNZEICHEN

- CE conform EN 13813: CT-C25-F5



Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.