TECHNISCHES DATENBLATT

DL EGALINE PRIMER

EIGENSCHAFTEN

- Fix und fertiges
- Frei von Lösungsmitteln
- Schnelltrocknender
- Geruchsarm
- Mit Kontrollfarbe. Nach der Trocknungszeit kommt es zu einem Farbwechsel: Die hellblaue Grundierung wird transparenter, danach kann weiter gearbeitet werden
- Geringe Spritzerbildung bei der Anwendung
- Verbessert die Haftung von Nivelliermörteln

ANWENDUNGEN

- Geeignet auf nicht absorbierenden Oberflächen wie Keramikfliesen und Naturstein.
- Geeignet für den Einsatz von Fußböden mit Fußbodenheizung und Fußbodenheizung (umkehrbares System) (abhängig von der Genehmigung des Bodenherstellers), falls vollflächig mit einem gezahnten Klebekamm aufgetragen.
- Als Haftgrundierung für DL (Maxi) Egaline bei Bodenausgleichsarbeiten Schicht auf Schicht.

TECHNISCHE DATEN	
Trockenzeit (je nach Schichtstärke und atmosphärischen Bedingungen)	60 Minuten
Mischverhältnis	Unverdünnt
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +30°C
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	24 Monate
Lagerbedingungen	Stehend transportieren und an einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C Stehend lagern.

VERPACKUNG UND FARBE
kanister 5l - 100 Stück/Palette

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Unebenheiten von alten Kleberesten müssen mechanisch entfernt werden.
- Glatte Untergründe am besten aufrauen, um die Kontaktoberfläche zu erhöhen.
- Vorhandene Keramik-, Granit-, Marmor- oder ähnliche Böden sollten ordnungsgemäß entfettet und dann mechanisch angeschliffen werden. Bei aufsteigender Feuchtigkeit müssen sie mit einer Dreikomponentengrundierung Hydroblocker 2K behandelt werden.
- Die Oberfläche muss dauerhaft trocken, sauber und frei von Staub, Farbe, losen Teilen usw. sein. und muss dem Druck standhalten und ihre Form behalten. Prüfen Sie, ob die Oberfläche den geltenden Normen und technischen Vorschriften entspricht.

Auftragen

- Vor der Andwendung gründlich umrühren oder in die Verpackung schütteln.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Letztes Update: 19-05-2025

- Die Haftgrundierung mit einer weichen Farbrolle, einem Pinsel o.ä. gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. Eine dünne, vollständig deckende Schicht im Kreuzgang auftragen, um eine gleichmäßige Schicht zu erhalten.
- Vermeiden Sie Teiche
- Bei zu geringem Verbrauch (geringe Schichtdicke) kann es zum Abschleifen der Primeroberfläche kommen. Immer ausreichend Grundierung auftragen.
- Unmittelbar nach dem Trocknen des **DL Egaline Primer** (± 1 Stunde) weiterarbeiten.
- Schützen Sie die aufgetragene und ausgehärtete Schicht vor Schmutz.

Reinigung

- Vor Aushärtung: Werkzeuge, Oberflächen und noch nicht ausgehärtete Rückstände können mit Wasser entfernt werden.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Nicht für dauerhaftes Untertauchen geeignet.
- Nicht auf Gips- oder Anhydrituntergründen verwenden.
- Nicht empfohlen in Kombination mit Epoxidharz (schlechte Haftung).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Letztes Update: 19-05-2025