

**EIGENSCHAFTEN**

- Konstruktionsleim unter den Form von Kitt
- Auf Wasserbasis
- Sehr stark
- Mit füllenden Eigenschaften
- Sofortige Haftung: ohne Nägeln und Schrauben befestigen
- Enthält keine Lösemittel
- Geruchsarm

ANWENDUNGEN

- Verleimen von Elementen in Polystyren oder sich ausdehnendem Polyurethan.
- Verleimen von den nächsten Materialien: Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metall, PVC...

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	Synthetische Elastomeremulsion in Wasser
Dichte (g/ml)	1.65
Konsistenz	Paste
Temperaturbeständigkeit	-25°C - +70°C
Offene Zeit bei 23°C und 50% r.F.	13 - 18 Minuten
VOC	< 50 g/l
Zugkraft Holz/Holz bei 20°C (kg/cm ²)	45
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	15 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

25 x kartusche 310ML/Karton - 1200 Stück/Palette
Weiß

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

- Die Oberflächen sollen fest, trocken und sauber sein.
- Wenn nötig, mit Parasilico Cleaner, MEK, Methanol, Äthanol entfetten.
- Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.

Auftragen

- Tragen Sie in Strängen oder in Würfeln auf das Material oder Substrat auf.
- Komprimieren Sie das zu klebende Material in die richtige Position.
- Eine Neupositionierung ist für 30 Minuten möglich.
- Schwere Materialien von mehr als 8kg/m² sollen während 8 bis 15 Stunden unterstützt werden.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

- Eine gute Klebkraft wird nach 1 Stunde erreicht, aber es ist notwendig 24 bis 48 Stunden zu warten, bevor die Oberfläche Ziehbewegungen ausgesetzt wird

Reinigung

- Vor Aushärtung: Werkzeuge, Oberflächen und noch nicht ausgehärtete Rückstände können mit Wasser entfernt werden.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

- Französische VOC-Emissionsklasse A+



Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.