

**EIGENSCHAFTEN**

- Grundiermittel für Silikondichtmittel
- Fördert die Haftung von Silikondichtstoff auf dem Untergrund
- Die behandelte Oberfläche den feuchten Einflüssen ausgesetzt werden darf ohne Verseifungsgefahr

ANWENDUNGEN

- Verleimen von ABS.
- Fixieren von staubigen und saugfähigen Oberflächen.
- Für poröse Oberflächen, alkalische Oberflächen inbegriffen.
- Nur für den professionellen Gebrauch geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	Acrylat-Copolymer-Harz gelöst in Toluol
Dichte (g/ml)	0.95
Trockenzeit (je nach Schichtstärke und atmosphärischen Bedingungen)	60 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +25°C
Flammpunkt (CC, °C)	+8 (DIN 51755)
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +15°C bis +25°C lagern.

VERPACKUNG UND FARBE

26 x dose 250ML/Karton - 1664 Stück/Palette

Transparent

dose 1l - 104 Stück/Palette

Transparent

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

- Die Oberflächen sollen fest, trocken und sauber sein.
- Wenn nötig, mit Parasilico Cleaner, MEK, Methanol, Äthanol entfetten.

Auftragen

- Tragen Sie das Grundiermittel mit einem Pinsel auf die Oberfläche auf.
- Bei sehr porösen Untergründen kann eine zweite Schicht erforderlich sein.
- Wenn das Grundiermittel getrocknet ist, tragen Sie die Silikondichtmasse auf. Je schneller nach dem Trocknen, desto besser. Tragen Sie die Silikon-Dichtmasse spätestens innerhalb von 16 Stunden auf. Ist diese Zeit überschritten, muss eine neue Grundierung aufgetragen werden.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.