

**ANWENDUNGEN**

- Nicht klebende Hinterfüllung in allen Arbeitsfugen
- Zur Sicherstellung korrekter Fugenmaße
- Innen- und Außeneinsatz

TECHNISCHE DATEN

Zugfestigkeit (N/mm ²)	0.15 (DIN 53571)
% Verlängerung, Ausdehnung: DIN 53571	150
Restdruckverzerrung: DIN 53572 (%)	25 - 35
Wasserbeständigkeit	10% (at 30% compression)
Shore 00 Härte	20 - 40
Dichte: DIN 53420 (g/cm ³)	0.125
Wärmeleitfähigkeit (W/(m.K))	0.05
Wasseraufnahme	10 - 30%
Temperaturbeständigkeit	-30°C - +60°C
Dampfdiffusionskoeffizient: ISO 15106 (μ)	45 (DIN 53429)
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate

VERPACKUNG UND FARBE

15 mm, Länge 1 m : beutel 250m - 20 Stück/Palette
20 mm, Länge 1 m : beutel 200m - 20 Stück/Palette
25 mm, Länge 1 m : beutel 100m - 20 Stück/Palette
30 mm, Länge 1 m : beutel 100m - 20 Stück/Palette
40 mm, Länge 1 m : beutel 50m - 20 Stück/Palette
50 mm, Länge 1 m : beutel 50m - 20 Stück/Palette

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.