

**ANWENDUNGEN**

- Wird für vorläufige oder definitive Abdichtungen verwendet.
- Vor allem im Bau und in der Industrie für die Verbindung von Deckenplatten, für wasserdichte Verbindungen zwischen gewellten Platten, etc.

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	Butyl, Polyisobutylene
Dichte (g/ml)	1.85
Verarbeitungstemperatur	> +5°C
Temperaturbeständigkeit	-50°C - +80°C
Plastizität	35 120
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	24 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

Grau
6 mm : 22 x rolle 8M/Karton - 660 Stück/Palette
9,5 mm : 16 x rolle 6M/Karton - 480 Stück/Palette
13 mm : 16 x rolle 4M/Karton - 480 Stück/Palette

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

- Die Oberflächen sollen fest, trocken und sauber sein.
- Wenn nötig, mit Parasilico Cleaner, MEK, Methanol, Äthanol entfetten.
- Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.

Auftragen

- Paraform 20 auf die richtige Länge schneiden.
- Der Schutz und das Band auf die zu verbinden Teile auftragen. Von der Mitte nach außen gut andrücken, um Luftblasen zu vermeiden.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

- Die Schutzschicht entfernen und die Teile hart gegeneinanderdrücken. Die Teile kleben direkt aneinander und innerhalb einer Stunde wird die Verbindung optimal

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.