



EIGENSCHAFTEN

- Flexibler bituminöser Kaltleim
- Faserverstärkter
- Nivelliert kleine Unregelmäßigkeiten

ANWENDUNGEN

- Verkleben der bituminösen Dichtungsschicht ohne Brandgefahr auf verschiedenen Untergründen wie bituminöse Dachdeckung, Beton, Isolierung, Metall, usw.

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	Bitumen mit Faserverstärkung, Additiven und Lösungsmitteln
Dichte (g/ml)	1.15
Konsistenz	Flüssige Pasta
Viskosität	31.000 - 46.000 mPa.s (Haake 25°C)
Aushärtezeit	24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +35°C
Gehalt an Trockenmasse	±80%
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	36 Monate
Lagerbedingungen	Stehend transportieren und an einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C Stehend lagern.

VERPACKUNG UND FARBE

dose 5kg - 120 Stück/Palette
Schwarz

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Die Oberflächen sollen fest, trocken und sauber sein.
- Das Produkt gut umrühren

Grundiermittel

- Auf stark porösen oder staubigen Untergrund (Beton, Zement, usw.) zuerst eine Haftungsschicht mit schnelltrocknendem Pararroof Quick Primer auftragen (Trockenzeit 30 min).

Auftragen

- In einer Schicht auftragen.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

- Die Dachbahnen ausrollen und in den Kleber drücken, mit 8 cm Überlappungen ohne Kleber. Für die Detailverarbeitung, aufstehende Kanten und Überlappungen mit Pararof Super verkleben und mit Pararof Super oder Pararof Bitumen abdichten.
- Mit einem Bodenzieher oder Pinsel auftragen.
- Die Kanten der verklebten Dachrollen während des Trocknens und bis zu einem Monat nach der Anwendung mit Gewicht belasten für maximale Ergebnisse.

Verbrauch

1 - 1,5 kg/m² je nach Porosität des Untergrundes.

Reinigung

- Werkzeug mit White Spirit.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Die Verwendung von Pararof Cold Glue ist auf eine Neigung von <15% des Flachdaches beschränkt.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.