

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiger 2-Komponenten-Polyurethankleber
- Grüner Klebstoff für Kunstrasen
- Hervorragendes Stehvermögen (Klebfugen bleiben stabil)
- Dauerelastisch
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Geeignet für trockene und feuchte Wetterbedingungen
- Sehr stark
- Enthält keine Lösemittel
- Hervorragende Haftung auf Polyester-Nahtbanden
- Lange Verarbeitungszeit
- Epoxidfrei: besonders geeignet für Anwender mit allergischen Symptomen bei der Verwendung von Epoxid- oder Epoxid-Polyurethan-Produkten

ANWENDUNGEN

- Verklebung von Kunstrasen.
- Ideal für Sportplätze, den Garten- und Landschaftsbau sowie für Innenverkleidungen.
- Innen- und Außenbereich.
- Kann für den Bau von Fußballplätzen gemäß dem FIFA-Qualitätsprogramm für Kunstrasen verwendet werden.



TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	2-Komponenten Polyurethan
Dichte (g/ml)	1.7
Anzahl Komponenten	2
Konsistenz	Paste
Mischverhältnis	9:1
Verarbeitungstemperatur	+10°C - +35°C
Begehbar nach	24 h
Offene Zeit bei 23°C und 50% r.F.	60 - 70 Minuten
Schälfestigkeit nach Alterung: EN 13744 (Latexrücken auf Nahtband)	> 75 N / 100 mm
Halbbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

eimer (9.9kg) + flasche (1.1kg) 11kg - 55 Stück/Palette
Grün

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Die Materialien müssen fest, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Es wird empfohlen, auf jedem Untergrund Haftversuche durchzuführen.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

- Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.
- Vermeiden Sie eine nasse Oberfläche: kein stehendes Wasser, Wasserfilm oder Tropfen. Auf einer trockenen Oberfläche wird die beste Haftung erzielt.
- Mischen Sie immer die gesamte Verpackung, denn eine geringe Abweichung im Mischverhältnis kann die Festigkeit des ausgehärteten Klebstoffs erheblich verringern.
- Gießen Sie Komponente B (Flasche) in den Eimer von Komponente A. Mischen Sie die Komponenten mit einem elektrischen Rührgerät (Bohrer), bis eine homogene gleichmäßige Paste entsteht.
- Die Kunstrasenmatten sollten einige Stunden vor der Verwendung ausgerollt und freigelegt werden, um die durch das Verpacken verursachte Spannung zu reduzieren.
- Sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Untergrunds. Eine gute Entwässerung des Untergrunds ist entscheidend.
- Falten Sie die Seiten der Kunstrasenmatten und rollen Sie das Klebeband zwischen den 2 Stücken Kunstrasen aus.

Auftragen

- Tragen Sie den Klebstoff nicht zu großzügig auf (überschüssiger Klebstoff kann während des Pressens aus den Nähten austreten).
- Tragen Sie die Kleber mit einem gezahnten Zahnspachtel auf und verteilen Sie sie auf einem Streifen von ± 20 cm Breite und die gesamte Länge auf dem Nahtband.
- Beachten Sie immer die offene Zeit des Klebstoffs (60-70 Minuten). Hohe Temperaturen beschleunigen die Aushärtezeit der Mischung, niedrige Temperaturen verlangsamen sie.
- Klappen Sie die Grasmatten zurück und drück fest in den frischen Kleber. Die Unterseite jeder Matte sollte gleichmäßig mit Klebstoff befeuchtet sein. Die beiden Nähte nahtlos verbunden. Keine Grashalme am Kleber lassen haften.
- Eventuell die Naht mit Gewichten beschweren, um eine feste Verbindung zu erreichen.

Verbrauch

200 - 250 Gramm/Laufmeter (20 cm breiter Klebestreifen auf Klebeband mit Kleberkamm B11). Der Verbrauch muss je nach der Menge an Klebstoff angepasst werden, die benötigt wird, um die Rückseite des Kunstrasens ausreichend zu bedecken. Diese Menge hängt von der Rauheit der Rückseite ab.

Reinigung

- Nicht gehärteter überflüssiger Produkt kann mit Parasilico Cleaner entfernt werden
- Nach Aushärtung Produkt mechanisch entfernen.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Nicht für dauerhaftes Untertauchen geeignet.
- Nicht geeignet für die Verwendung auf PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Vermeiden Sie den Kontakt mit weichmacherhaltigen Materialien wie Bitumen, Neopren, EPDM, Butyl..., da diese zu Haftungsverlust oder Verfärbungen führen können.
- Nicht geeignet für Kunstrasen mit Polyolefinrücken (PP, PE).
- Achten Sie beim Mischen der Komponenten immer auf das richtige Verhältnis (9/1). Ein Mangel an Komponente B (Härter) führt zu einer unvollständigen Aushärtung des Klebstoffs. Der Klebstoff darf nicht verdünnt werden.
- Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers von Kunstrasen.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.