



EIGENSCHAFTEN

- Einkomponentiger leim
- Fix und fertiges
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Auf Wasserbasis
- Peeling-beständig
- Frei von Lösungsmitteln
- Haftet kraftvoll und schnell
- Kurze Wartezeit
- Sehr emissionsarm

ANWENDUNGEN

- Verkleben von flexiblen Bodenbelägen im Innenbereich, wie Cushion Vinyl, Linoleum und vielen Teppicharten mit gängiger Rückenausstattung
- Verkleben von Kork sowie homogenen und heterogenen PVC-Bodenbelägen in Bahnen und Fliesen
- Geeignet für den Einsatz von Fußböden mit Fußbodenheizung und -kühlung (umkehrbares System)
- Einer der beiden Untergründe muss porös sein

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	Acrylat-Dispersion
Dichte (g/ml)	1.55
Konsistenz	Paste
Untergrundtemperatur	+15°C
Verarbeitungstemperatur	+15°C - +25°C
Belastbar nach	24 h
Wartezeit	10 - 15 Minuten
Offene Zeit bei 23°C und 50% r.F.	30 Minuten
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	15 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

eimer 15kg - 33 Stück/Palette
Kreideweiß

VERARBEITUNG

Vorbereitung

- Die Oberfläche muss dauerhaft trocken, vollständig eben, sauber, staub-, farb- und frei von losen Teilen sowie druck- und formbeständig sein. Prüfen Sie, ob die Oberfläche den geltenden Normen und technischen Vorschriften entspricht.
- Bringen Sie bei Bedarf eine mindestens 2 mm dicke Ausgleichsschicht (DL Egaline) auf, insbesondere bei nicht saugenden Untergründen in Kombination mit Bodenbelägen mit geschlossener Rückseite.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

- Der Bodenbelag muss vor der Verklebung ausreichend akklimatisiert und entspannt sein.
- Stark saugende Untergründe vor dem Auftragen des Klebstoffs mit Primer WB behandeln.

Auftragen

- Bei Warmwasser-Fußbodenheizung muss das System mindestens 72 Stunden vor der Anwendung ausgeschaltet werden. Schalten Sie die Fußbodenheizung erst 3 Tage nach der vollständigen Fertigstellung des Bodens wieder ein.
- Den Klebstoff mit einem geeigneten Zahnpachtel (siehe Verbrauchstabelle) in einem Winkel von 60° gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.
- Den Bodenbelag nach einer kurzen Wartezeit von 10 Minuten und innerhalb der offenen Zeit von 30 Minuten verlegen.
- Den Bodenbelag nach dem Verlegen vollflächig anreiben, damit sich der Klebstoff auf der Rückseite gut verteilt und keine Luft eingeschlossen wird. Stirnkanten, unebene Nähte und Verformungen beschweren oder gegenwalzen.
- 20 Minuten nach dem Verlegen den gesamten Bodenbelag nochmals anreiben, insbesondere an den Nähten und Rändern.

Verbrauch

Art des Bodenbelags | Verzahnung von Leimkamm | Verbrauch

- Bodenbelag mit geradem Rücken | A2 | +- 300 - 350 g/m²
- Bodenbelag mit unebenem Rücken | B1 | +- 400 - 450 /m²
- Bodenbelag mit rauer Rückseite | B2 | +- 600 - 650 g/m²

Reinigung

- Nicht ausgehärtete Rückstände mit Wasser reinigen
- Ausgehärtetes Produkt kann nur mechanisch entfernt werden.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Stellen Sie niemals auf Oberflächen auf die nicht vor aufsteigenden Grundfeuchtigkeit geschützt sind. Bringen Sie bei Bedarf eine Feuchtigkeitssperre (Hydroblocker 3K) auf.
- Wartezeit und Öffnungszeiten hängen von mehreren Faktoren ab. Die Zeiten sind kürzer bei höheren Temperaturen, niedrigerer Luftfeuchtigkeit. Die Zeiten sind bei niedrigeren Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und niedrigen Saugflächen länger
- Nicht geeignet für Dryback-LVT mit hoher Eigenspannung oder begrenzter Dimensionsstabilität.
- Nicht geeignet für Nassräume oder längeren Kontakt mit Feuchtigkeit

TECHNISCHE ZULASSUNGEN UND QUALITÄTSKENNZEICHEN

- Französische VOC-Emissionsklasse A+



Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.