

**EIGENSCHAFTEN**

- Einkomponentiger Leim
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Kann nach Trocknen mit feinem Schmirgelpapier aufpoliert werden
- Hohen Wasserbeständigkeit
- Mit füllenden Eigenschaften
- Härtet aus in einen zähen Endprodukt
- Hohe Wasserbeständigkeit (Klasse D3 nach EN204)

ANWENDUNGEN

- Manuelle und maschinelle Verklebung der Eckverbinder im alu-Fenster und Türenbau. Der Produkt wurde so formuliert um einfache Einspritzung zu erlassen und so in schwierig erreichbaren Ecken zu fließen.
- Kann auch wie Leim für Metall, PVC, Holz, GRP, etc. verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit des Produktes	Polyurethanprepolymer
Dichte (g/ml)	1.55
Konsistenz	Paste
Verarbeitungstemperatur	+15°C - +25°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C - +100°C
Härtungssystem	Reaktion durch Feuchtigkeit
Gehalt an Trockenmasse	±100%
Haltbarkeitsdauer des ungeöffneten Produkts	12 Monate
Lagerbedingungen	An einem trockenen, kühlen Ort bei +5°C bis +25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG UND FARBE

25 x kartusche 310ML/Karton - 1200 Stück/Palette

VERARBEITUNG**Vorbereitung**

- Die Oberflächen sollten frei von Staub und Fett sein, bei Bedarf entfetten. Ein trockener Untergrund ist nicht notwendig. Feuchte Untergründe bewirken, dass der Klebstoff schneller reagiert und sich stärker ausdehnt.

Auftragen

- Eine Seite einleimen
- Materialien nach Verleimungen innerhalb von 10 min. zusammenfügen (Zeit der Hautbildung). Bei Befeuchtung der Oberflächen mit Wasser: + 5 min
- Zu vermeiden das die Klebstoff erweitert während aushärten, müssen die zu Leimen Teile gegen einander gedrückt werden

Reinigung

- Nicht gehärteter überflüssiger Produkt kann mit Aceton entfernt werden.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsinformationen auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

BEACHTUNGSPUNKTE

- Schäumt leicht, wenn es ausgehärtet ist.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

- Französische VOC-Emissionsklasse A+



Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.