



PROPIEDADES

- Sellador plastoelástico de alta calidad
- Resistente a la lluvia inmediatamente después de la aplicación y por tanto apto para aplicaciones exteriores
- Excelente adherencia sin imprimación
- Es totalmente libre de APEO
- Es perfectamente compatible con la mayoría de lacas y pinturas y se puede pintar al cabo de 30 minutos
- No contiene ftalatos

APLICACIONES

- Puede ser utilizado tanto dentro como fuera.
- Puede aplicarse para juntas entre ventanas, paredes, puertas, repisas de ventanas ...
- Adecuado para articulaciones con movimiento moderado (máx. 12,5%).
- Adecuado para todas las superficies porosas (madera, piedra, hormigón, yeso ...) y metal, baldosas de cerámica y PVC duro.

ESPECIFICACIONES

Masilla no endurecida

Tipo de masilla	Polímeros acrílicos
Sistema de endurecimiento	Evaporación de agua
Formación de película (23°C y 50% H.R.)	25 min.
Velocidad de endurecimiento (23°C y 50% H.R.)	0,5 mm después de 24 horas
Densidad: ISO 1183	1,63 g/ml
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	12 meses

Masilla endurecida

Dureza Shore A: ISO 868	5-7
Deformación máxima admisible: ISO 11600	12,5%
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339	0,02 N/mm ²
% resistencia a la ruptura: ISO 8339	> 250%
Resistencia a la temperatura	-20°C - +80°C

EMBALAJE Y COLOR

25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet

Blanco

Hay otros colores disponibles a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada (75 cartuchos o sus múltiplos).

MODO DE EMPLEO

Preparación

Las superficies deben estar secas y limpias, si fuese necesario, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK, alcohol de quemar o etanol. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Aplicar

Con pistola manual o neumática. La forma de la junta es muy importante. Evite aplicar capas finas.

Acabado

En caso necesario, alisar con agua (para la formación de piel).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

Limpiar

Con agua antes de que se seque el producto.

Reparación

Utilizar el mismo producto.

SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad.

RESTRICCIONES

- No es apto para inmersión permanente.
- No se puede utilizar para sellar cristales.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

- CE
- SNJF (Société National du Joint Français):FACADE n° 3941

	
14 DL Chemicals	* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
EN 15651-1 F EXT - INT No. DoP: MP0060027	
	

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.