PARACRYL TRANSPARENT

PROPIEDADES

- Sellador plastoelástico de alta calidad
- Es blanco al aplicarlo, pero se vuelve cristalino al secarse
- Adhiere muy bien en superficies limpias y secas
- Se puede pintar cuando esté totalmente seco
- No contiene ftalatos

APLICACIONES

- Apto para juntas de conexión general en el interior.
- Apto para juntas con poco movimiento (máx. 12,5%).
- Adecuado para todas las superficies porosas (madera, piedra, hormigón, yeso ...) y metal, baldosas de cerámica y PVC duro.

ESPECIFICACIONES	
Masilla no endurecida	
Tipo de masilla	Polímeros acrílicos de alta calidad
Sistema de endurecimiento	Evaporación de agua
Formación de película (23°C y 50% H.R.)	90 min.
Velocidad de endurecimiento (23°C y 50% H.R.)	0,5 mm después de 24 horas
Densidad ISO 1183	1,04 g/ml
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	12 meses
Masilla endurecida	
Dureza Shore A al cabo de 28 días: ISO 868	33
Deformación máxima admisible: ISO 11600	12,5%
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339	0,10 N/mm²
% resistencia a la ruptura: ISO 8339	300%
Resistencia a la temperatura	-20°C - +80°C

EMBALAJE Y COLOR
25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet
Transparente

MODO DE EMPLEO

Preparación

Las superficies deben estar secas y limpias, si fuese necesario, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK, alcohol de quemar o etanol. En caso de dudas, consultar nuestro servicio técnico.

Imprimador

Como imprimación una parte de **Paracryl Transparent** diluida en dos partes de agua.

Aplicar

Con pistola manual o neumática. La forma de la junta es muy importante. Evite aplicar capas finas.
Paracryl Transparent se cura por evaporación de agua. Mientras no se haya curado más del 90% del producto, se permite sólo un movimiento máximo del 5%.

Acabado

En caso necesario, alisar con agua.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Limpiar
Limpieza herramientas: con agua antes de que se seque el producto.

Reparación
Utilizar el mismo producto.

SEGURIDAD
Por favor consulte la ficha de seguridad.

RESTRICCIONES
- No se puede utilizar para juntas expuestas continuamente al agua.
- No se puede utilizar para sellar vidrio.
- No aplicar en caso de riesgo de lluvia y heladas.
- Para uso en exteriores, proteja la junta de la lluvia y las heladas durante el curado y pinte la junta después de un curado suficiente..

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**