



PROPIEDADES

- Sellador neutro monocomponente (RTV-1) a base de silicona alcoxy
- Se desarrolló específicamente para que se pueda pintar con pinturas de madera que cumplan con la normativa 2010 sobre COV
- Muy fácil de aplicar
- Se adhiere sobre casi todos los materiales de construcción
- Adecuado para piedra natural (no se forman manchas)
- Elasticidad permanente
- Elevada resistencia al envejecimiento, a las influencias climatológicas y a las altas y bajas temperaturas

APLICACIONES

- Adecuado para juntas de conexión y expansión en el interior y en el exterior.
- Adecuado para sellar acristalamientos aislantes y vidrios de seguridad.
- Adecuado para sellos superiores y de talón de vidrio aislante y vidrio laminado de acuerdo con la Directiva de colocación holandesa NPR 3577.
- Se adhiere sin imprimador sobre casi todos los materiales de construcción, como cristal, aluminio, azulejos esmaltados, poliéster, abs, poliestireno, latón, acero, maderas tratadas, pvc duro, etc. En superficies alcalinos como hormigón y ladrillo... se recomienda usar una imprimación.

ESPECIFICACIONES

Masilla no endurecida

Tipo de masilla	Polisiloxanos
Sistema de curado	Por la humedad del aire
Tiempo de formación de la piel (23°C y 50% H.R.)	15 min. (VP) • 15 min. (VP T)
Velocidad de curado (23°C y 50% H.R.)	2 mm después de 24 horas
Densidad: ISO 1183	1,22 g/ml (VP) • 1,02 g/ml (VP T)
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado seco entre +5°C y +25°C	12 meses

Masilla endurecida

Dureza Shore A: ISO 868	26 (VP) • 19 (VP T)
Recuperación elástica: ISO 7389	>90%
Deformación máxima admisible: ISO 11600	20%
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339	0,5 N/mm ² (VP) • 0,37 N/mm ² (VP T)
% resistencia a la ruptura: ISO 8339	150% (VP) • 300% (VP T)
Resistencia a la temperatura	-50°C - +150°C

EMBALAJE Y COLOR Hay otros colores disponibles a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada.

12 cartuchos de 300 ml/caja - 100 cajas/pallet

25 cartuchos de 300 ml/caja - 48 cajas/pallet

Parasilico VP (colores): RAL 7004 gris señales, RAL 8007 marrón claro, RAL 8016 marrón oscuro, RAL 9010 blanco, RAL 9011 negro, RAL 9016 blanco tráfico

Parasilico VP T (base transparente): Transparent

20 émbolos 600 ml/caja - 45 cajas/pallet

Parasilico VP (colores): RAL 9010 blanco

MODO DE EMPLEO

Preparación

Las superficies deben estar secas y limpias, si fuese necesario, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK o etanol. En caso de necesidad, aplicar un imprimador. Se recomienda realizar pruebas de adherencia. El usuario debe asegurarse de que el

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Imprimación

Sustratos absorbentes	Silicone Primer Porous Surfaces	Transparente	Tiempo de secado ± 60 min.
Sustratos no absorbentes	Silicone Primer Non-porous Surfaces	Transparente	Tiempo de secado ± 60 min.

Aplicar

- Con pistola manual o neumática. El tamaño y la forma de la junta es muy importante. Evite las juntas delgadas.
- Es importante una buena ventilación durante la colocación y el curado.
- No aplicar carga térmica, mecánica o química antes del secado completo.

Aplicar

Con pistola manual o neumática. La forma de la junta es muy importante. Evite aplicar capas finas. Es importante una buena ventilación durante la colocación y el secado.

Dimensiones de las juntas

- Sello superior de acristalamiento según NPR 3577: ancho de la junta al menos 5 mm, profundidad de la junta al menos 5 mm.
- Para aplicaciones distintas del acristalamiento:
 - Ancho de junta adecuado: de 5 mm a 30 mm.
 - Juntas con un ancho de hasta 10 mm: la profundidad de la junta debe ser igual al ancho de la junta.
 - Juntas de más de 10 mm de ancho: profundidad de junta = (ancho de junta/3) + 6 mm.

Acabado

- Suave antes formación de la piel con una paleta humedecida con agente de herramientas **Perfect Joint Tooling Agent** y/o **Perfect Joint Tool**.
- Evite que el agente de herramientas termine en la superficie antes de aplicar la lechada de silicona. La silicona no se adhiere a una superficie húmeda.

Limpiar

- Antes de curado: las herramientas, las superficies y los residuos aún sin secar pueden eliminarse con **Parasilico Cleaner**, **Multi-Purpose Super Cleaner** o **Cleaning Wipes**.
- Después de curado: eliminar mecánicamente el sellante seco. Los residuos pueden eliminarse con **Silicone Remover**.

Reparación Utilizar el mismo producto.

Pintar

- Sólo pintar después de curado completo. Antes de pintar, desbaste el sellador suavemente con una esponja y desengrase con **Parasilico Cleaner**.
- No está desarrollado para ser pintado con fachadas a base de agua y pinturas para paredes.
- Se puede pintar de manera limitada con pinturas de madera a base de agua y sintéticas. Debido a la gran diversidad de pinturas y posibles evoluciones en su composición, siempre se debe realizar una prueba de compatibilidad de antemano. La diferencia de elasticidad entre la pintura y el sellador puede afectar la durabilidad.
- La superficie del sellador se puede pintar completamente si las juntas son estáticas con máx. 5% de movimiento. Si las juntas tienen un movimiento > 5%, se recomienda pintar solo 1 mm del sellador, ya que la elasticidad del sellador y la pintura es diferente.
- El tiempo de secado estará influenciado por la composición de la pintura. Se tarda un par de semanas antes de que la adherencia sea excelente. No utilice herramientas afiladas para el mantenimiento.

SEGURIDAD Consulte el envase o la ficha de seguridad para obtener información adicional.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- Las pruebas demuestran que **Parasilico VP (T)** es compatible con la mayoría de los sellados de bordes de acristalamientos aislantes y láminas de PVB. Debido a la inmensa variedad de sistemas de sellado de bordes disponibles en el mercado y porque el fabricante puede cambiar la composición sin mencionar esto, esta declaración no garantiza la tolerancia con todos los sellos de borde.
- No es adecuado para aplicaciones con contacto permanente con el agua.
- No hay adhesión en PE, PP, PTFE (Teflon®) y sustratos bituminosos.
- Recomendamos **Parasilico PL T** en poliácrito y policarbonato.
- Los colores blancos y transparentes pueden amarillear ligeramente en ausencia total de luz ultravioleta o debido al contacto con humo o detergentes.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

- Parasilico VP: Komo certificado 33263 – cumple con ISO 11 600 G 20 LM.
- CE

CE
14 DL Chemicals
EN 15651-1 F EXT - INT EN 15651-2 G No. DoP (colour): MP0030023 No. DoP (trans- parent base): MP0030024



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.