PARACOL MIROSEAL MS

PROPRIEDADES

- Adhesivo de elasticidad permanente
- A base de polímero MS
- Para encolar espejos: no afecta espejos
- Sin disolventes
- Curado rápido
- Alta adherencia inicial

APLICACIONES

- Se adhiere sobre la mayoría de superficies secas y limpias como vidrio, aluminio, etc. Posee una excelente adherencia sobre madera tratada y PVC
- Para el pegado de ciertos espejos especiales se recomienda realizar una prueba preliminar

ESPECIFICACIONES	
Masilla no endurecida	
Tipo de masilla	Polímero MS
Sistema de endurecimiento	Por humedad ambiente
Formación de película (23°C y 50% H.R.)	17 min
Velocidad de endurecimiento (23°C y 50% H.R.)	2 mm/24h
Densidad: ISO 1183	1,56 g/ml
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	Min. 12 meses
Masilla endurecida	
Dureza Shore A (ISO 868)	60
Módulo con tensión de 100%: ISO 8339	1,6 N/mm²
Módulo en caso de rotura: ISO 8339	1,7 N/mm²
% tensión en caso de rotura: ISO 8339	110%
Resistente a temperaturas	-40°C - +90°C

EMBALAJE Y COLOR
25 cartuchos de 290 ml/caja - 48 cajas/palet
Gris

Hay otros colores disponibles a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada (75 cartuchos o sus múltiplos).

MODO DE EMPLEO

Preparación
Las superficies deben estar limpias y secas.

Imprimador
Se recomienda utilizar un imprimador en superficies porosas.

Aplicar

- Los espejos pesados deben permanecer sujetos durante varias horas o días
- El adhesivo se debe aplicar en líneas verticales de 15 mm como máximo
- Entre los espejos y la pared debe existir un espacio de al menos 2 - 3 mm

Limpiar
Antes de la vulcanización: Herramientas con aguarrás o acetona. Superficies con **Parasilico Cleaner.**
Después de la vulcanización: Eliminar la mayor parte de forma mecánica. Los restos pueden eliminarse con **Silicone Remover**.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

SEGURIDAD

Consulte la ficha de seguridad, que le proporcionaremos a simple petición.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**