



PROPIEDADES

- Adhesivo de construcción en forma de mástique
- No clavos y tornillos
- Capacidad de llenado
- Adhesión inmediata
- Alta fuerza final
- Sin disolventes y inodoro

APLICACIONES

- Para pegar elementos de poliestireno o poliuretano expandido.
- Para pegar hormigón, mampostería, escayola, madera, metal, PVC, etc.

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Base | Emulsión de acrilato (elastómeros sintéticos) en agua |
| Resistencia a la tracción después del secado | 45 kg/cm ² |
| Tiempo abierto | 13 - 18 min. |
| Densidad | 1,65 kg/l |
| Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco entre +5°C y +25°C | 15 meses |
| VOC | < 50 g/l |
| Resistencia a la temperatura | -25°C - +70°C |

EMBALAJE Y COLOR

25 cartuchos de 310 ml/caja - 48 cajas/pallet

Blanco

MODO DE EMPLEO

Preparación

Las superficies deben estar limpias y secas. Recomendamos verificar antes del uso que el producto es adecuado para el fin previsto.

Aplicar

- Aplicar en hebras o en cubos sobre el material o sustrato.
- Comprima el material a pegar en la posición correcta.
- El reposicionamiento es posible durante 30 minutos.
- Se debe utilizar un apoyo para materiales pesados de más de 8 kg/m³ durante 8 a 15 horas.
- Después de 1 hora se logra una buena adherencia, pero es necesario esperar de 24 a 28 horas antes de someter a la superficie a fuerzas de tracción.

Limpiar

Con agua.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.