



### PROPIEDADES

- Sellador neutro monocomponente (RTV-1) a base de silicona oxima
- Muy fácil de aplicar
- Se adhiere a muchos materiales de construcción
- Elasticidad permanente
- Elevada resistencia al envejecimiento, a las influencias climatológicas, a las altas y bajas temperaturas
- Cumple con los requisitos del código de la FDA 21 §177.2600 (e) para contacto con alimentos
- Libre de MEKO
- Resistente al moho

### APLICACIONES

- Especialmente apta para aplicaciones sanitarias, para juntas en ambientes húmedos como cuartos de baño, duchas, cocinas, asimismo para instalaciones frigoríficas.
- Indicada para el sellado de juntas de acristalamiento.
- Se adhiere a muchos materiales de construcción como aluminio, azulejos esmaltados, poliéster armado, ABS, poliestireno duro, latón, acero, acero inoxidable y galvanizado, maderas tratadas, porcelana, PVC duro, cristal, etc.

ESPECIFICACIONES	
<b>Masilla no endurecida</b>	
Tipo de masilla	Polisiloxanos
Sistema de curado	Por la humedad del aire
Tiempo de formación de la piel (23°C y 50% H.R.)	10 - 15 min.
Velocidad de curado (23°C y 50% H.R.)	2,5 - 3 mm después de 24 horas
Densidad: ISO 1183	1,22 g/ml (Sanitair N) 1,01 g/ml (Sanitair N T)
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco entre +5°C y +25°C	15 meses
<b>Masilla endurecida</b>	
Dureza Shore A: ISO 868	23 (Sanitair N) 13 (Sanitair N T)
Recuperación elástica: ISO 7389	>90%
Deformación máxima admisible: ISO 11600	25%
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339	0,35 N/mm <sup>2</sup> (Sanitair N) 0,25 N/mm <sup>2</sup> (Sanitair N T)
% resistencia a la ruptura: ISO 8339	300% (Sanitair N) 200% (Sanitair N T)
Resistencia a la temperatura	-50°C - +150°C

EMBALAJE Y COLOR
Hay otros colores disponibles a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada (75 cartuchos o sus múltiplos).
<b>12 cartuchos de 300 ml/caja - 100 cajas/pallet</b>
<b>25 cartuchos de 300 ml/caja - 48 cajas/pallet</b>
<b>Sanitair (colores):</b> blanco, manhattan claro
<b>Sanitair T (base transparente):</b> transparente, transparente/gris

### MODO DE EMPLEO

#### Preparación

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

Las superficies deben estar secas y limpias, si fuese necesario, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK, alcohol o etanol. En caso de necesidad, aplicar un imprimador. Se recomienda realizar pruebas de adherencia. El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

### Imprimación

<b>Sustratos absorbentes</b>	<b>Silicone Primer Porous Surfaces</b>	Transparente	Tiempo de secado ± 60 min.
<b>Sustratos no absorbentes</b>	<b>Silicone Primer Non-porous Surfaces</b>	Transparente	Tiempo de secado ± 60 min.

### Aplicar

- Con pistola manual o neumática. El tamaño y la forma de la junta es muy importante. Evite las juntas delgadas.
- Es importante una buena ventilación durante la colocación y el curado.
- No aplicar carga térmica, mecánica o química antes del secado completo.

### Dimensiones de las juntas (Anchura max.: 30 mm)

Anchura	Profundidad	Diferencia tolerada
3-4 mm	3-4 mm	± 1 mm
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	8 mm	± 1 mm
10 mm	6-8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	10-12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 3 mm
30 mm	18 mm	± 3 mm

### Acabado

- Suave antes formación de película con una paleta humedecida con agente de herramientas **Perfect Joint Tooling Agent** y/o **Perfect Joint Tool**.
- Evite que el agente de herramientas termine en la superficie antes de aplicar la lechada de silicona. La silicona no se adhiere a una superficie húmeda.

### Limpiar

- Antes de endurecimiento: las herramientas, las superficies y los residuos aún sin secar pueden eliminarse con **Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner** o **Cleaning Wipes**.
- Después de endurecimiento: eliminar mecánicamente el sellante seco. Los residuos pueden eliminarse con **Silicone Remover**.

### Reparación

Utilizar el mismo producto.

### RESTRICCIONES

- La fórmula sanitaria no reemplaza la limpieza de la junta. La contaminación fuerte, causada por residuos de jabón en combinación con la humedad, puede estimular el desarrollo de hongos.
- Sin adherencia en PE, PP, PTFE (Teflon®) y sustratos bituminosos.
- No lo use en piedra natural (tinción). Recomendamos **Parasilico NS (T)** o **Parasilico Prestige (T)** en piedra natural.
- No es compatible con el sello de borde del acristalamiento aislante y la lámina PVB de vidrio de seguridad. Evite el contacto directo.
- Los colores blancos y transparentes pueden amarillear ligeramente en ausencia total de luz ultravioleta o debido al contacto con humo o detergentes.
- No se puede pintar.
- Recomendamos **Parasilico PL** en poliacrilato y policarbonato.
- Recomendamos **Paracol Miroseal** para pegar espejos.

### AUTORIZACIONES TÉCNICAS

Código FDA 21 §177.2600 (e) (Informe IANESCO No. 19-10734)  
CE



<b>CE</b>
22 DL Chemicals
EN 15651-1 F EXT - INT EN 15651-2 G EN 15651-3 S No. DoP filled base; MP0020096 No. DoP trans- parent base: MP0020097



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.