PARASILICO SANITAIR E T

PROPIEDADES

- Sellador de silicona acética monocomponente (RTV-1)
- Muy fácil de aplicar
- Se adhiere a muchos materiales de construcción
- Elasticidad permanente
- Elevada resistencia al envejecimiento, a las influencias climatológicas, a las altas y bajas temperaturas
- No se decolora

APLICACIONES

- Especialmente apta para aplicaciones sanitarias, para juntas en ambientes húmedos como cuartos de baño, duchas, cocinas...
- Se adhiere en superficies secas y limpias como cristal, cerámica, esmalte, etc.

ESPECIFICACIONES	
Masilla no endurecida	
Tipo de masilla	Polisiloxanos
Sistema de endurecimiento	Endurecimiento por la humedad del aire
Formación de película (23°C y 50% H.R.)	17 min.
Velocidad de endurecimiento (23°C y 50% H.R.)	1 - 2 mm despuès de 24 horas
Densidad ISO 1183	1,00 g/ml
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	15 meses
Masilla endurecida	
Dureza Shore A: ISO 868	14
Recuperación elástica: ISO 7389	>90%
Deformación máxima admisible: ISO 11600	12,5%
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339	0,34 N/mm²
% resistencia a la ruptura: ISO 8339	130%
Resistencia a la temperatura	-60°C - +180°C

EMBALAJE Y COLOR
12 cartuchos de 300 ml/caja - 100 cajas/pallet
25 cartuchos de 300 ml/caja - 48 cajas/pallet
Blanco, transparante

Hay otros colores disponibles a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada.

MODO DE EMPLEO

Preparación

Las superficies deben estar secas y limpias, si fuese necesario, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK, alcohol de quemar o etanol. En caso de necesidad, aplicar un imprimador. Se recomienda realizar pruebas de adherencia.
El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Imprimadores

Sustratos absorbentes	**Silicone Primer Porous Surfaces**	Transparente	Tiempo de secado ± 60 min.
Sustratos no absorbentes	**Silicone Primer Non-porous Surfaces**	Transparente	Tiempo de secado ± 60 min.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**
Rev. 10, 30/05/22

Aplicar
- Con pistola manual o neumática. El tamaño y la forma de la junta es muy importante. Evite las juntas delgadas.
- Es importante una buena ventilación durante la colocación y el curado.
- No aplicar carga térmica, mecánica o química antes del secado completo.

Dimensiones de las juntas (Anchura max.: 30 mm)

Anchura	Profundidad	Diferencia tolerada
3-4 mm	3-4 mm	± 1 mm
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	8 mm	± 1 mm
10 mm	6-8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	10-12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 3 mm
30 mm	18 mm	± 3 mm

Acabado
- Suave antes formación de película con una paleta humedecida con agente de herramientas **Perfect Joint Tooling Agent** y/o **Perfect Joint Tool**.
- Evite que el agente de herramientas termine en la superficie antes de aplicar la lechada de silicona. La silicona no se adhiere a una superficie húmeda.

Limpiar
- Antes de endurecimiento: las herramientas, las superficies y los residuos aún sin secar pueden eliminarse con **Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner** o **Cleaning Wipes**.
- Después de endurecimiento: eliminar mecánicamente el sellante seco. Los residuos pueden eliminarse con **Silicone Remover.**

Reparación
Utilizar el mismo producto.

RESTRICCIONES
- La fórmula sanitaria no reemplaza la limpieza de la junta. La contaminación fuerte, causada por residuos de jabón, en combinación con la humedad puede estimular el desarrollo de hongos.
- No es adecuado para aplicaciones con contacto permanente con el agua.
- Sin adherencia en PE, PP, PTFE (Teflon®) y sustratos bituminosos.
- Los metales sensibles a la oxidación como el cobre, el zinc, el plomo, el acero y el aluminio (anodizado) pueden verse afectados. En aluminio anodizado: utilizar imprimación **Silicone Primer Non-porous Surfaces**.
- No utilizar sobre superficies plásticas y alcalinas como el hormigón. En este caso, recomendamos **Parasilico Sanitair N (T)**.
- Recomendamos **Parasilico PL T** en poliacrilato y policarbonato.
- No lo use en piedra natural (tinción). Recomendamos **Parasilico NS (T)** en piedra natural.
- Recomendamos **Paracol Miroseal** para pegar espejos.
- No se puede pintar: ver **Parasilico VP (T)**.
- No apto para sellado superior en acristalamiento.
- No se puede utilizar para sellar vidrio.
- No es compatible con el sello de borde del acristalamiento aislante y la lámina PVB de vidrio de seguridad. Evite el contacto directo.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS
CE

CE
14
DL Chemicals
EN 15651-1
F EXT - INT
EN 15651-3 S
No. DoP:
MP0040019

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**