HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DL EGALINE PRIMER

PROPIEDADES

- Imprimación adhesiva de secado rápido
- Lista para su uso
- Mejora la adhesión de morteros de nivelación
- Salpica muy poco al aplicarse
- Con color de control (azul claro). El color cambia después de la formación de película. Cuando la imprimación se haya vuelto más transparente, se pueden iniciar los siguientes pasos en la obra.
- No contiene solventes y bajo en olor

APLICACIONES

- Como base e imprimación adherente en superficies no porosas y lisas, como baldosas cerámicas, terrazo, granito, ladrillos vitrificados, hormigón, etc.
- Como imprimación adherente para **DL (Maxi) Egaline** en nivelaciones capa por capa.
- Antes de aplicar mortero de nivelación (de pisos y paredes) y adhesivos de cemento.
- Apto para suelos radiantes.
- No recomendado en combinación con epoxi (mala adherencia).

DATOS TÉCNICOS	
Proporción de mezcla	Sin diluir
Consumo	± 15 - 20 m²/l
Color	Azul claro
Secado	±1 hora
Temperatura de aplicación	+5°C - +30°C
Caducidad, en el embalaje cerrado, en un sitio freso, seco y protegido contra heladas a una temperatura de maxima +30°C	12 meses

EMBALAJE
Tarro de 5 l

USO

Superficie

- La superficie ha de estar seca, limpia, estable, sana y libre de polvo y grasa. Se han de eliminar previamente todos los elementos sueltos, cualquier resto de cola no resistente al agua o hidrófugo y otras impurezas.
- En superficies lisas (como hormigón polímero) o en hormigón tratado con compuesto de curado, primero se ha de eliminar mecánicamente el acabado liso (lijando, desengrasando y limpiando intensivamente).
- En cerámica hidrófuga se ha de eliminar primero la capa hidrófuga, lijándola y limpiándola intensivamente.

Aplicación

- Mezclar o agitar bien dentro del embalaje antes del uso. Aplicar la imprimación adherente con un rodillo de pelo, una brocha o una herramienta similar, y distribuirla en capas finas perpendiculares hasta que toda la superficie sea cubierta uniformemente.
- Evitar la formación de charcos.
- Si no se aplica una cantidad suficiente, se puede formar arena en la superficie de la imprimación. Aplicar siempre la cantidad correcta de imprimación.
- Seguir con los siguientes pasos inmediatamente después del curado (± 1 hora).
- Proteger la capa aplicada y endurecida contra suciedad.

Limpieza: Las herramientas se han de limpiar con agua inmediatamente después del uso.

LIMITACIONES

- No usar en entornos permanentemente húmedos, como piscinas.
- No usar en superficies de yeso o anhidrita.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Rev. 4, 25/02/22